IVAS® INDUSTRIA VERNICI

TERMOK8®

Insulated rendering and cladding system for external facades

Sistema de aislamiento exterior de las fachadas con enfoscado de capa fina

Système d'isolation extérieure des façades à enduit mince

TECHNICAL MANUAL MANUAL TÉCNICO MANUEL TECHNIQUE

gruppo IVAS

# TECHNICAL MANUAL
# MANUAL TÉCNICO
# MANUEL TECHNIQUE

## Winning strategy

Live in the comfort of an ideal habitat, every season. Protect yourself from the most common complaints associated with temperature changes, free yourself from mould and condensation.
Increase market value and energy efficiency, in response to current regulations.
Help the planet, because the cleanest energy source is energy saved.
In a single action a winning strategy.

## Estrategia ganadora

Vivir en el confort de un hábitat ideal, en todas las estaciones.
Protegidos de las patologías más comunes relacionadas con oscilaciones de temperatura, al resguardo de mohos y condensaciones.
Aumentar el valor de mercado y la eficiencia energética, en respuesta a las normativas vigentes.
Solidarios con el planeta, porque los recursos energéticos más limpios son los que se ahorran.
En una sólo intervención una estrategia ganadora.

## Stratégie gagnante

Vivre dans le confort d'un habitat idéal, en toutes saisons.
Protégés contre les maladies les plus banales provoquées par les écarts de température, à l'abri des moisissures et de la condensation.
Augmenter la valeur de marché et l'efficacité énergétique conformément aux normes en vigueur.
Amis de la planète, parce que les ressources d'énergie les plus propres sont celles qui sont épargnées.
En une seule intervention, une stratégie gagnante.

MORE THAN 30 YEARS OF EXPERIENCE

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE

# TermoK8®

## A specialized system of thermal insulation, restoration and energy improvement

For more than 30 years Ivas has been producing a vast range of renderings and claddings: the TermoK8® line. It is the leader in Italy with more than 18 million square metres applied on all types of buildings.
TermoK8® includes a vast range of systems, accessories, complements and various types of finishes to offer the solution best suited to the engineering, architectural or executive needs, complying simply and effectively with current legislation.

CORTEXA
Consorzio produttori del cappotto di qualità

Ivas is a founder company of CORTEXA, the consortium of leading producers in Italy, to guarantee true quality rendering: a monitored and certified system, to ensure the highest standard of integral thermal protection fulfilling scrupulous qualitative requirements.

## www.termok8.com

The first website entirely dedicated to rendering and cladding: a daily working tool, to have at your disposal knowledge, ideas and answers, to share the know-how of a leading company in the sector and to facilitate your choice and the planning of the system.

# TermoK8®

## Sistema especializado de aislamiento térmico, saneamiento y calificación energética

Ivas produce desde hace más de 30 años una amplia gama de revestimientos exteriores de SATE: la línea TermoK8®. Es líder en Italia con más de 18 millones de metros cuadrados aplicados hasta hoy en edificios de todas las tipologías.
TermoK8® comprende una amplia gama de sistemas, accesorios, complementos y diversos tipos de acabados para ofrecer la solución más adecuada a necesidades de naturaleza ingenierística, arquitectónica o ejecutiva, cumpliendo con facilidad y eficacia con las normativas vigentes.

Ivas es empresa fundadora de CORTEXA, consorcio de productores líderes en Italia, como garantía del verdadero Sistema de Aislamiento Térmico Exterior Compuesto: un sistema controlado y certificado, para asegurar el máximo estándar de protección térmica integral conforme a estrictos requisitos de calidad.

La primera página web interamente dedicada al SATE: un instrumento de trabajo cotidiano donde disponer de conocimientos, ideas y respuestas para compartir el know-how de una empresa líder en el sector y facilitar la selección y el proyecto del sistema.

# TermoK8®

## Système spécial d'isolation thermique, d'assainissement et de qualification énergétique

Ivas produit depuis plus de 30 ans une vaste gamme de systèmes d'isolation thermique par extérieur: la ligne TermoK8®. Il s'agit du leader du secteur en Italie, avec plus de 18 millions de mètres carrés appliqués jusqu'à aujourd'hui sur des édifices de tous les genres.
TermoK8® comprend une vaste gamme de systèmes, d'accessoires, de compléments et plusieurs typologies de finitions pour offrir la solution la plus appropriée aux exigences qui se posent en matière d'ingénierie, architecturale ou exécutive, en se conformant simplement et de façon efficace aux normes en vigueur.

Ivas est l'entreprise qui a fondé le CORTEXA, un consortium de producteurs de première importance en Italie, pour garantir le vrai système d'isolation thermique par extérieur de qualité: un système contrôlé et certifié, pour assurer le plus haut niveau de protection thermique intégrale répondant à de rigoureuses conditions requises en matière de qualité.

Le premier site italien dédié au system d'isolation thermique par extérieur: un instrument de travail au fin de disposer des connaissances, idées et réponses pour partager. Le know-how d'une entreprise leader du secteur et faciliter le choix et le projet du système.

# THE ADVANTAGES
# LAS VENTAJAS
# LES AVANTAGES



## The advantages of a safe choice

**Advantages for the home**
- the comfort of an ideal climate (control of temperature and humidity).
- the well-being of a healthy environment (control of mould and condensation).

**Performance advantages**
- effectiveness of the right construction solution for the best insulation
- simplicity in complying with legislation on the subject of energy efficiency
- protection which ensures a good and long life for the building
- the living space recovered compared with other solutions
- effectiveness and convenience as a restoration cycle

**Economic advantages**
- drastic reduction of consumption for air conditioning/heating
- increase in the value of the building
- possibility of obtaining incentives and tax benefits

**Environmental advantages**
- considerable energy saving
- substantial reduction of greenhouse effect emissions
- contribution to limiting global warming
- reduction in the exploitation of fossil fuels

## Las ventajas de una elección segura

**Ventajas habitativas**
- el confort de un clima ideal (control de la temperatura y de la humedad)
- el bienestar de un ambiente sano (control de mohos y condensaciones)

**Ventajas prestacionales**
- la eficacia de la solución constructiva más correcta para el mejor aislamiento
- la facilidad a la hora de cumplir con las normativas en materia de eficiencia energética
- la protección que asegura una buena y larga vida al edificio
- la superficie útil recuperada respecto a otras soluciones
- la eficacia y la conveniencia como ciclo de restauración

**Ventajas económicas**
- la drástica disminución de los consumos para la climatización
- el aumento del valor del inmueble
- la posibilidad de acceder a incentivos y a beneficios fiscales

**Ventajas ambientales**
- el considerable ahorro energético
- la sustancial disminución de emisiones de efecto invernadero
- la contribución a la contención del calentamiento planetario
- la disminución de la explotación de los recursos fósiles

## Les avantages d'un choix sûr

**Avantages pour l'habitation**
- confort d'un climat idéal (contrôle de la température et de l'humidité)
- bien-être d'un milieu sain (contrôle des moisissures et de la condensation)

**Avantages pour les performances**
- efficacité de la solution la plus correcte pour la meilleure isolation
- simplicité de la conformité aux normes prévues en matière d'efficience énergétique
- protection assurant une longue et bonne durée au bâtiment
- espace du logement récupéré par rapport aux autres solutions
- efficacité et avantage comme cycle de récupération

**Avantages économiques**
- réduction radicale de la consommation pour la climatisation
- augmentation de la valeur de l'immeuble
- possibilité de bénéficier d'aides de l'Etat et de facilitations fiscales

**Avantages écologiques**
- considérables économies d'énergie
- nette réduction des émissions à effet de serre
- participation à la réduction du réchauffement de la planète
- réduction de l'exploitation des ressources fossiles

# ADVANTAGES FOR THE HOME
# VENTAJAS HABITATIVAS
# AVANTAGES POUR L'HABITATION

TermoK8® governs and optimizes the factors that determine an ideal and comfortable climatic environment: the ratio between relative humidity and room temperature, ensuring the best conditions of well-being and comfort.

TermoK8® is, in fact, capable of balancing correctly the diffusion of vapour, eliminating interstitial condensation, removing the risk of stains and moulds, and simultaneously avoiding the sensation of discomfort due to an overly dry indoor environment.

TermoK8® keeps the building in thermal tranquillity. In summer, the system protects walls externally from the sun rays bringing significant energy savings. In winter, the system stops the heat accumulated in the walls from escaping, amplifying the thermal inertia of their mass and thickness and leads to a reduction in the time needed to heat the building.

TermoK8® gobierna y optimiza los factores que determinan un ambiente climático ideal y acogedor: la relación entre la humedad relativa y la temperatura ambiente, asegurando las mejores condiciones de bienestar y confort.

TermoK8® es, de hecho, capaz de equilibrar correctamente la difusión del vapor, eliminar las aguas de condensación intersticiales, excluyendo el peligro de formación de manchas y mohos, excluyendo al mismo tiempo la sensación de malestar debida a un ambiente interior demasiado seco.

TermoK8® mantiene el edificio en reposo térmico. En verano, el sistema protege exteriormente la mampostería de la radiación solar aportando un consistente ahorro energético durante la climatización. En invierno, el sistema impide la fuga del calor acumulado en las paredes, amplificando la inercia térmica de masa y espesor de las mismas y demuestra una disminución de los tiempos necesarios para la calefacción.

TermoK8® gère et optimise les facteurs qui déterminent un milieu climatique idéal et accueillant: le rapport entre l'humidité relative et la température ambiante, en assurant ainsi les meilleures conditions de bien-être et de confort.

TermoK8® est à même d'équilibrer correctement la diffusion de la vapeur, d'éliminer la condensation des espaces vides, en éliminant le risque de formation de taches et de moisissures, tout en supprimant la sensation de malaise dû à un milieu trop sec.

TermoK8® donne à l'édifice la tranquillité thermique. En été, le système protège le mur à l'extérieur, contre les rayons du soleil, en garantissant ainsi de grosses économies d'énergie pendant la climatisation. En hiver, le système empêche la chaleur qui s'est accumulée dans les murs de s'échapper, en amplifiant l'inertie thermique de masse et d'épaisseur et en réduisant le temps nécessaire au chauffage.







Discomfort owing to low humidity
Malestar por baja humedad
Malaise dû au manque d'humidité

Discomfort owing to high humidity
Malestar por alta humedad
Malaise dû à la trop forte humidité

Ideal ratio between indoor temperature/humidity
Relación ideal temperatura/humedad interior
Rapport Idéal température/humidité intérieure

Ideal temperature and comfort
Temperatura de confort ideal
Température de confort

Heat penetrates through the wall in proportion to the average temperature of the masonry: this therefore becomes a fundamental parameter in easily achieving the ideal indoor temperature. During winter heating, the higher the external temperature of the wall, the greater the thermal dispersion of the building: TermoK8® is the ideal way to control it.

El calor penetra en la pared en función de la temperatura media de la mampostería: ésta se convierte, por tanto, en un parámetro fundamental para alcanzar fácilmente el clima interior ideal. Durante la calefacción invernal, cuanto mayor es la temperatura exterior de la pared, mayor es la dispersión térmica del edificio: Termok8® se presenta como el instrumento ideal para administrarla.

La chaleur pénètre dans le mur en fonction de la température moyenne du mur. Il s'agit donc d'un paramètre fondamental pour atteindre facilement le climat intérieur idéal. Pendant le chauffage hivernal, plus la température extérieure du mur est élevée, plus la dispersion thermique de l'édifice est forte. TermoK8® est l'instrument idéal pour la gérer.




*Winter thermal graph before application of TermoK8®*

*Termografía invernal que precede a la aplicación de TermoK8®*

*Thermographie hivernale avant l'application de TermoK8®*




*Winter thermal graph after application of TermoK8®*

*Termografía invernal posterior a la aplicación de TermoK8®*

*Thermographie hivernale après l'application de TermoK8®*

*Temperature values of existing wall*
*Valores de temperatura de la pared existente*
*Valeurs de température du mur préexistant*

A: 12.16°
B: 9.71°
C: 10.94°
D: 8.59°

*Temperature values of wall with TermoK8®*
*Valores de temperatura de la pared con TermoK8®*
*Valeurs de température du mur avec TermoK8®*

A: 5.40°
B: 5.40°
C: 5.40°
D: 5.08°




*Thanks to the courtesy of CE.S.I. Srl (Milan, Italy), which allowed us to use their thermal graphs.*

*Se agradece CE.S.I. Srl (Milano, Italia), para la concesión de la termografías.*

*L'on remercie CE.S.I. srl (Milan, Italie) pour la gentille concession des thermographies.*

# PERFORMANCE ADVANTAGES
# VENTAJAS PRESTACIONALES
# AVANTAGES POUR LES PERFORMANCES

**INSULATION** DOESN'T MEAN **GOOD INSULATION**

**AISLAR** NO SIGNIFICA **AISLAR BIEN**

**ISOLER** NE VEUT PAS DIRE **BIEN ISOLER**

TermoK8® renders and insulates the outside of the building following even the most complex shapes, without interruptions.
This ensures the elimination of thermal bridges in a way which is definitive and technically correct from a construction point of view. Alternative solutions, in fact, to "correct" the most common heat dispersion routes (for example at joints between columns and floor beams), are artificial and often cause subsequent problems.

TermoK8® reviste y aísla el exterior del edificio favoreciendo las geometrías del mismo, incluso las más complejas, sin discontinuidad.
Esto garantiza la eliminación de los puentes térmicos (definidos como "agujeros de calor") de modo definitivo y técnicamente correcto desde un punto de vista constructivo. Soluciones alternativas, de hecho, para "corregir" las vías preferenciales de dispersión del calor (por ejemplo, en correspondencia entre pilares y vigas del entramado), resultan artificiosas y a menudo portadoras de sucesivas patologías.

TermoK8® revêt et isole l'extérieur de l'édifice en se pliant aux géométries, même les plus complexes, sans discontinuité.
Cela garantit l'élimination des ponts thermiques (appelés "trous de chaleur") de façon définitive et techniquement correcte au niveau de la construction. En effet, les solutions alternatives que l'on utilise pour "corriger" les voies préférentielles pour la dispersion de la chaleur (par exemple entre les piliers et les poutres de planchers), sont artificieuses et souvent porteuses de problèmes ultérieurs.

*Evident thermal bridges with cavity-wall insulation: non-insulated beams and columns generate thermal dispersion and structural problems*

*Puentes térmicos en evidencia acentuados por un aislamiento en la cámara: vigas y pilares aislados se traducen en agujeros de calor generando dispersiones térmicas y patologías estructurales*

*Ponts thermiques en évidence, soulignés par une isolation avec matelas d'air: les poutres et les piliers non isolés produisent des trous de chaleur, en provoquant des dispersions thermiques et problèmes structuraux*

TermoK8® ensures thermo-hygrometric protection of the wall structures, reducing the stresses and dynamic effects to which they are subjected owing to sudden changes in temperature and relative humidity, often with drastic effects: cracks and fissures channel infiltrations of water leading to weathering and deterioration of the walls, and blistering, swelling, damp and mould in the rendering. TermoK8® thus offers itself as a prevention or recovery solution functionally targeted at the various problems caused by different thermal expansions and contractions between the concrete structures and the curtain walls.

TermoK8® crea una protección termo-higrométrica en las estructuras murales, reduciendo los esfuerzos y los efectos dinámicos a los que están sometidas a causa de las oscilaciones de temperatura y de las variaciones de humedad relativa con efectos a menudo deteriorantes: fisuras y grietas canalizan las infiltraciones de agua provocando fenómenos de disgregación y deterioro de las mamposterías, desprendimiento, hinchamientos, humedades y mohos en los enfoscados. TermoK8® se propone, por tanto, como una solución de prevención o de recuperación funcionalmente dirigida a las diferentes patologías causadas por dilataciones y contracciones térmicas diversas entre las estructuras de cemento armado y los encuentros.

TermoK8® crée une protection thermohygrométrique aux structures en maçonnerie, en réduisant les sollicitations et les effets dynamiques auxquelles elles sont soumises à cause des écarts thermiques et des variations d'humidité relative avec des effets souvent dévastateurs: les fissures et les crêpes conduisent les infiltrations d'eau, ce qui provoque des phénomènes de désagrégation et de détérioration des murs, le détachement, les cloques, l'humidité et la moisissure des enduits. TermoK8® est donc une solution de prévention ou de récupération visant à résoudre les différents problèmes que posent les dilatations et les contractions thermiques diverses entre les structures en ciment armé et les colmatages.

*Cracks in the curtain wall: insulation on the inside excludes the outer walls from the "building system" abandoning them to their own thermal destiny*

*Fisuras del relleno: el aislamiento del interior excluye las paredes exteriores del "sistema edificio" abandonándolas a su propio destino térmico*

*Fissures du colmatage : l'isolation réalisée de l'intérieur exclut les murs extérieurs du "système édifice", en les abandonnant ainsi à leur destin thermique*

# ECONOMIC ADVANTAGES
# VENTAJAS ECONÓMICAS
# AVANTAGES ÉCONOMIQUES

**- 40/70%**
**FUEL CONSUMPTION**

**- 40/70%**
**CONSUMO COMBUSTIBLES**

**- 40/70%**
**CONSOMMATION COMBUSTIBLES**

TermoK8® of an adequate thickness ensures drastic reductions in heat dissipated to the outside, leading to a reduction in fuel consumption of from 40% to 70%, enabling significant and continuous energy savings (winter heating; summer air conditioning). It is estimated that the investment made in adopting the system is amortized in the following five years.

TermoK8® con un espesor adecuado asegura drásticas reducciones del calor disipado al exterior, demostrando una disminución del consumo de combustibles del 40% al 70%, permitiendo un ahorro energético consistente y continuo (calefacción en invierno; aire acondicionado en verano). Se estima que la inversión realizada para la instalación del sistema se amortiza de media en los cinco años siguientes.

TermoK8® ayant une épaisseur appropriée assure de radicales réductions de la chaleur dissipée à l'extérieur, en garantissant une baisse de la consommation de chaleur de 40% à 70%, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie importantes et continues (chauffage hivernal, climatisation estivale). Il est estimé que les investissements nécessaires à l'adoption du système sont, en moyenne, amortis dans les cinq ans.

**Application example**
Existing wall of twin hollow brick blocks with air cavity

**Ejemplo de aplicación**
Pared existente en doble tabique de ladrillo con cámara de aire

**Exemple d'application**
Mur existant en deux parois de briques avec matelas à air



*Average transmittance of existing wall: 1.60 W/m² K*

*Transmitancia media de la pared existente: 1.60 W/m² K*

*Transmittance moyenne du mur existant : 1.60 W/m² K*

*Average transmittance of wall improved with 8 cm of TermoK8®: 0.40 W/m2 K*

*Transmitancia media de la pared recalificada con TermoK8® de 8 cm: 0,40 W/m2 K*

*Transmittance moyenne du mur réhabilité avec TermoK8® de 8 cm : 0,40 W/m2 K*

| | | |
|---|---|---|
| | 1.60 W/m²K | (Transmittance of existing wall) |
| = | 15/16 m³/l | (annual fuel consumption x m² per household) |
| | 0.40 W/m²K | (Transmittance of wall with TermoK8®) |
| = | 7/8 m³/l | (annual fuel consumption x m² per household) |

- 50% fuel consumption

| | | |
|---|---|---|
| | 1.60 W/m²K | (Transmitancia de la pared existente) |
| = | 15/16 m³/l | (consumo anual de combustible por m² por vivienda) |
| | 0.40 W/m²K | (Transmitancia de la pared con TermoK8®) |
| = | 7/8 m³/l | (consumo anual de combustible por m² por vivienda) |

- 50% consumo de combustible

| | | |
|---|---|---|
| | 1.60 W/m²K | (Transmittance du mur existant) |
| = | 15/16 m³/l | (consommation annuelle de combustible par m² de logement) |
| | 0.40 W/m²K | (Transmittance du mur avec TermoK8®) |
| = | 7/8 m³/l | (consommation annuelle de combustible par m² de logement) |

- 50% consommation de combustible

TermoK8® in the restoration of degraded facades proves to be an extremely competitive system in economic terms. Right from the time of choosing, it does not mean higher costs compared with traditional restoration systems; in fact, unlike these, it simplifies the working processes (for example it is not necessary to remove the old render) with the advantage that it can be applied without causing any trouble for users (dust, rubble disposal, simplification of work, reduction of time).
Moreover, the system increases the commercial value of the property, much more than a simple repair of the facade.

TermoK8® en la restitución de fachadas deterioradas se presenta como un sistema sumamente competitivo en términos económicos. Ya en el momento de su elección no implica costes mayores con respecto a los sistemas de rehabilitación tradicional, más bien a diferencia de estos, simplifica las fases de elaboración (por ejemplo, excluye la necesidad de eliminar el enfoscado viejo) con la ventaja de que puede colocado sin comportar ninguna molestia para los usuarios (polvo, eliminación de escombros, simplificación de las fases de elaboración y disminución de los tiempos).
Además, el sistema revaloriza económicamente el inmueble, mucho más que la simple restitución de la fachada.

Pour la restructuration de façades dégradées, TermoK8® se qualifie en tant que système extrêmement compétitif en termes économiques. Dès le moment du choix, il n'implique pas de frais majeurs par rapport aux systèmes d'assainissement traditionnels. Au contraire, il simplifie les phases des travaux (par exemple, n'est pas nécessaire de démolir le vieil enduit), ce qui représente l'avantage de pouvoir le poser sans gêner nullement les résidents (poussière, élimination des gravats, simplification et plus grande rapidité des travaux).
En plus, le système élève la valeur commerciale de l'immeuble, beaucoup qu'une simple restauration de la façade.



TermoK8®, compared with other solutions, makes it possible to insulate, reducing the thickness of the walls and recovering precious internal space with a consequent increase in the value of the building. The system, for example, compared with the use of insulating blocks, or the traditional cavity insulation, ensures at least an 8% gain in useful living area.

TermoK8® keeps the external shell and the structure of the building in stationary thermo-hygrometric conditions, contributing decisively to maintaining the building materials over time and preventing the disruptive effects caused by temperature changes: cracks, fissures, infiltrations of water, weathering phenomena, stains, mould and impregnation of the wall mass.

TermoK8®, con respecto a otras soluciones, permite aislar reduciendo el espesor de las paredes y recuperar un precioso espacio interior con el consiguiente aumento de valor del inmueble. El sistema, por ejemplo, con respecto al uso de la termoarcilla, o del tradicional aislamiento en cámara, asegura al menos un 8% de aumento de superficie útil.

TermoK8® mantiene la envoltura exterior y la estructura del edificio en condiciones termo-higrométricas estacionarias, contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento a lo largo del tiempo de los materiales de construcción e impidiendo los efectos deteriorantes causados por las oscilaciones de temperatura: grietas, fisuras, infiltraciones de agua, fenómenos de disgregación, manchas, mohos y la impregnación de la masa mural.

Par rapport à d'autres solutions, TermoK8® permet d'isoler en réduisant l'épaisseur des murs et de récupérer de l'espace intérieur précieux, ce qui entraîne une augmentation de la valeur de l'immeuble. Le système, par rapport à l'emploi de la brique thermique, ou de l'isolation traditionnelle avec matelas d'air, assure au moins un 8% de plus de surface habitable.

TermoK8® maintient la chemise extérieure et la structure de l'édifice en conditions thermohygrométriques stationnaires, ce qui contribue de manière définitive au maintien dans le temps de matériaux de construction, en éliminant les effets dévastateurs provoqués par les écarts thermiques: crêpes, fissures, infiltrations d'eau, phénomènes de désagrégation, taches, moisissures et imprégnation de la masse en maçonnerie.

**Application example**
Wall of insulating blocks

**Ejemplo de aplicación**
Pared de ladrillo térmico

**Exemple d'application**
Mur en briques thermiques




*Transmittance 0.4793 W/m² K*
*Transmitancia 0,4793 W/m² K*
*Transmittance 0,4793 W/m² K*

A
3 cm thermo-insulating render
Enfoscado termoaislante de 3 cm
Enduit thermoisolant de 3 cm

B
38 cm insulating blocks
Ladrillo térmico de 38 cm
Briques thermiques de 38 cm

**Application example**
Brick block wall with TermoK8®

**Ejemplo de aplicación**
Pared de ladrillo con TermoK8®

**Exemple d'application**
Mur en briques avec TermoK8®




*Transmittance 0.3830 W/m² K*
*Transmitancia 0,3830 W/m² K*
*Transmittance 0,3830 W/m² K*

A
6 cm of TermoK8®
TermoK8® de 6 cm
TermoK8® de 6 cm

B
25 cm hollow blocks
Perforado de 25 cm
Troué de 25 cm

C
10 cm of useful space recovered
10 cm de espacio útil recuperado
10 cm d'espace utile récupéré

# ENVIRONMENTAL ADVANTAGES
# VENTAJAS AMBIENTALES
# AVANTAGES ÉCOLOGIQUES

**- 50/60%**
**POLLUTING EMISSIONS**

**- 50/60%**
**EMISIONES CONTAMINANTES**

**- 50/60%**
**ÉMISSIONS POLLUANTES**

TermoK8® is one of the technological cycles with the highest ecological content, presenting an excellent ratio between environmental costs and performance. The real ecological content of a system, in fact, lies not in the equation "natural = ecological", but rather in its ability not to disperse pollutants, not to contain substances harmful to the environment, to be recyclable and to reduce the energy dispersion of the buildings on which it is applied.

TermoK8® es uno de los ciclos tecnológicos de mayor contenido ecológico, contando con una excelente relación entre costes ambientales y prestaciones. El verdadero contenido ecológico de un sistema, de hecho, no está en la ecuación "natural = ecológico", sino en su capacidad de no dispersar sustancias contaminantes, de no contener sustancias nocivas para el medio ambiente, de reciclarse y de reducir las dispersiones energéticas de los edificios en los que es aplicado.

TermoK8® est l'un des systèmes technologiques ayant la plus haute valeur écologique et présente un excellent rapport entre les coûts écologiques et les performances. En effet, la véritable valeur écologique d'un système ne repose pas sur l'équation "naturel = écologique", mais sur sa capacité de ne pas disperser de substances polluantes, de ne pas contenir de substances nocives pour l'environnement, de se recycler et de réduire les dispersions d'énergie des bâtiments sur lesquels il est appliqué.

**Application example**
Existing wall of twin hollow brick blocks with air cavity

**Ejemplo de aplicación**
Pared existente con doble tabique de ladrillo con cámara de aire

**Exemple d'application**
Mur existant en deux parois de briques avec matelas à air



*Average transmittance of existing wall: 1.60 W/m² K*

*Transmitancia media de la pared existente: 1,60 W/m² K*

*Transmittance moyenne du mur existant: 1,60 W/m² K*



*Average transmittance of wall improved with 8 cm of TermoK8®: 0.40 W/m2 K*

*Transmitancia media de la pared recalificada con TermoK8® de 8 cm: 0,40 W/m2 K*

*Transmittance moyenne du mur réhabilité avec TermoK8® de 8 cm : 0,40 W/m2 K*

| | | |
|---|---|---|
| | 1.60 W/m² K | (Transmittance of existing wall) |
| = | 15/16 m³/l | (annual fuel consumption x m² per household) |
| | 0.40 W/m² K | (Transmittance of wall with TermoK8®) |
| = | 7/8 m³/l | (annual fuel consumption x m² per household) |
| = | 1.5/2.0 t $CO^2$ | (annual emission per household) |

-50% polluting emissions

| | | |
|---|---|---|
| | 1,60 W/m² K | (Transmitancia de la pared existente) |
| = | 15/16 m³/l | (consumo anual de combustible por m² por vivienda) |
| | 0,40 W/m² K | (Transmitancia de la pared con TermoK8®) |
| = | 7/8 m³/l | (consumo anual de combustible por m² por vivienda) |
| = | 1,5/2,0 t $CO^2$ | (emisión anual por vivienda) |

-50% emisiones contaminantes

| | | |
|---|---|---|
| | 1,60 W/m² K | (Transmittance du mur existant) |
| = | 15/16 m³/l | (consommation annuelle de combustible par m² de logement) |
| | 0,40 W/m² K | (Transmittance du mur avec TermoK8®) |
| = | 7/8 m³/l | (consommation annuelle de combustible par m² de logement) |
| = | 1,5/2,0 t $CO^2$ | (émission annuelle pour le logement) |

-50 % émissions polluantes

TermoK8® saves energy, limits the exploitation of fossil resources and limits emissions of greenhouse gases, countering the dangerous climate changes in progress.
Choosing TermoK8® means reaffirming a cultural awareness: the combination of energy saving/environmental impact as eco-sustainable consciousness.

TermoK8® ahorra energía, limita la explotación de los recursos fósiles, contiene las emisiones de gases invernadero, combatiendo los peligrosos cambios climáticos actuales.
Elegir TermoK8® significa corroborar una conciencia cultural: el binomio ahorro energético/impacto ambiental como conciencia eco sostenible.

TermoK8® économise l'énergie, limite l'exploitation des ressources fossiles, limite les émissions de gaz de serre, en luttant ainsi contre les dangereux changements climatiques en cours.
Choisir TermoK8® revient à réaffirmer une conscience culturelle: la combinaison économies d'énergie et impact environnemental en tant que conscience écologique durable

**Cutting national energy consumption** and the consequent dependence **on imports** from foreign countries: the need for energy grows constantly, as does its **cost** and the impact on the planet, leading to the **exhaustion** of fossil resources.

**Disminuir los consumos energéticos** nacionales y la consiguiente dependencia de la **importación** de países extranjeros: la necesidad de energía crece constantemente, así como su **precio** y el impacto sobre el planeta, destinando al **agotamiento** los recursos fósiles.

**Réduire la consommation d'énergie** et la dépendance d'importation des **pays étrangers**. Les besoins d'énergie ne cessent de croître, comme son **prix** et l'impact négatif sur la planète, ce qui aboutira à **l'épuisement** des ressources fossiles.

# ENERGY EFFICIENCY
# EFICIENCIA ENERGÉTICA
# EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

## Longing for fresh air

Overheating of the global temperature, weather disasters, disappearing coasts and glaciers: the indiscriminate exploitation of fossil resources and greenhouse gases which affect and disrupt the climate are the subject of the new regulations on energy efficiency.
Fresh air is flowing, even in the building industry: because the cleanest resources are resources saved.

## Ganas de aire nuevo

Calentamiento global de la temperatura, desastres climáticos, retroceso de costas y glaciares: la explotación indiscriminada de los recursos fósiles y los gases de efecto invernadero que actúan en el cambio climático son objeto de las nuevas normativas en materia de eficiencia energética.
Respira aire nuevo, también en construcción: porque los recursos más limpios son los que se ahorran.

## Envie d'air nouveau

Réchauffement de la température globale, désastres climatiques, recul des côtes et des glaciers. L'exploitation effrénée des ressources fossiles et les gaz à effet de serre qui bouleversent le climat font l'objet de les nouvelles reglementations dictée en matière d'efficience énergétique.
Un air nouveau souffle, même dans le secteur du bâtiment. Parce que les ressources les plus propres sont celles qui sont épargnées.

## The international treaty

The Kyoto Protocol, the result of the United Nations Framework Convention on Climate Change, is the concrete expression of a global desire to tackle the threat of climate disruption, reconciling environmental and economic interests. The phenomenon of global warming, determined by the greenhouse effect and driven by the indiscriminate use of fossil fuels, is the main cause of the change in global weather conditions. The international treaty, which was signed by more than 150 countries and came into force in 2005, obliges member states, in legally binding terms, to bring about in the 2008-2012 period a drastic reduction in emissions of greenhouse gases, inverting the dominant trend of the last two centuries.

## El tratado internacional

El Protocolo de Kyoto, fruto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, representa la concretización de la voluntad global de hacer frente a la amenaza de cambios climáticos, conciliando los intereses ambientales con los económicos. El fenómeno del calentamiento planetario, determinado por el efecto invernadero y alimentado por el uso indiscriminado de combustibles fósiles, es la causa principal del cambio de las condiciones climáticas mundiales. El tratado internacional, firmado por más de 150 países y que entró en vigor en el 2005, impone a los estados componentes, en términos jurídicamente vinculantes, llevar a cabo durante el período 2008-2012 una disminución drástica de las emisiones de gas de efecto invernadero, invirtiendo la tendencia dominante en los últimos dos siglos.

## Le traité international

Le Protocole de Kyoto, Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, représente la concrétisation de la volonté globale d'affronter la menace des bouleversements climatiques, en conciliant les aspects écologiques et les intérêts économiques. Le phénomène du réchauffement de la planète, provoqué par l'effet de serre et alimenté par l'emploi effréné de combustibles fossiles, est la cause principale du changement des conditions climatiques mondiales. Le traité international, signé par plus de 150 pays et entré en vigueur en 2005, oblige les pays membres, en termes juridiquement contraignants, à réaliser, de 2008 à 2012, une réduction radicale des émissions de gaz à effet de serre, en renversant la tendance qui a dominé au cours des deux derniers siècles.

## Europe's response

The energy used in residential heating represents 40% of the final consumption of energy in the European Union which, in accordance with the Kyoto Protocol, has obliged member states to prepare a programme for the energy performance of buildings. They are therefore obliged to prescribe minimum performance requirements with compulsory official certification, in order to limit greenhouse gas emissions and raise public awareness of an eco-sustainable approach to the environment.

## La respuesta de Europa

La energía empleada en la calefacción residencial representa el 40% del consumo final de energía de la Unión Europea que, en cumplimiento del protocolo de Kyoto, ha impuesto a los estados componentes la elaboración de un programa para el rendimiento energético de los edificios. Se impone así la prescripción de requisitos prestacionales mínimos con la obligatoriedad de certificarlos oficialmente, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de sensibilizar a la opinión pública hacia una aproximación ecosostenible del medio ambiente.

## La réponse de l'Europe

L'énergie utilisée pour le chauffage domestique représente 40 % de la consommation totale en énergie de l'Union Européenne qui, conformément au protocole de Kyoto, a obligé les pays membres à élaborer un programme pour le rendement énergétique des édifices. Il est ainsi obligatoire de prescrire des conditions requises minimales en termes de performances, avec l'obligation de les certifier officiellement, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de sensibiliser l'opinion publique vers une approche écologiquement durable de l'environnement.

*Global warming:*
*An anomalous increase in the temperature of the earth's atmosphere and of the oceans in the last 150 years.*

*Calentamiento global de la temperatura:*
*Aumento anómalo de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en los últimos 150 años.*

*Réchauffement global :*
*Augmentation anormale de la température de l'atmosphère terrestre et des océans au cours des 150 dernières années.*




*average temperatures (1 year)*
*temperaturas medias (1 año)*
*moyenne des températures (1 an)*

*average temperatures (5 years)*
*temperaturas medias (5 años)*
*moyenne des températures (5 ans)*

## Energy Efficiency

The new regulations on the subject of the energy efficiency of buildings, are producing a quantum leap in the method of designing and constructing buildings (not only in new buildings but also in cases of extraordinary maintenance of facades). New values for dispersion from opaque perimeter walls (thermal transmittance U), corrective values of “thermal bridges” and considerations on the effective mass are laid down such that the adoption of a rendering system is surely the most appropriate and correct way to comply with these parameters.

The combination of energy saving and environmental impact (consuming less to pollute less but also to rationalize the exploitation of energy resources) highlights in terms of eco-sustainability the culture of external insulation: rendering as “public” conscience.

## Eficiencia energética

Las nuevas normativas en materia de eficiencia energética de los edificios, están produciendo una revolución extraordinaria en el modo de proyectar y construir los edificios, no sólo en las nuevas construcciones, sino también en los casos de rehabilitación extraordinaria de las fachadas. Se imponen valores de dispersión de las paredes perimétricas opacas (transmitancia térmica U), valores correctivos de los “puentes térmicos” y consideraciones sobre la masa eficaz tales para los que la adopción de un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior Compuesto es indudablemente la solución más idónea y correcta para respetar dichos parámetros.

El binomio ahorro energético/impacto ambiental (consumir menos para contaminar menos, pero también racionalizar la explotación de los recursos energéticos) puntualiza en términos de ecosostenibilidad la cultura del aislamiento del exterior: el SATE como conciencia “pública”.

## Efficience énérgetique

Les nouvelles normes dictées en matière d’efficience énergétique des édifices sont en train de générer une révolution sans précédent dans la manière de concevoir et de bâtir les édifices (pas seulement pour les nouvelles constructions mais aussi dans les cas d’entretien extraordinaire des façades). L’on viennent fixés des valeurs de dispersion des murs périmétraux opaques (transmittance thermique U), des valeurs correctives des “ponts thermiques” et des considérations sur la masse efficace, qui font en sorte que l’adoption d’un système d’isolation thermique par extérieur est certainement la solution la plus appropriée et la plus correcte pour respecter ces paramètres.

L’association des concepts de l’économie d’énergie et de l’impact écologique (consommer moins pour polluer moins, mais aussi rationaliser l’exploitation des ressources énergétiques) souligne, en termes de durabilité environnementale la culture de l’isolation de l’extérieur: le système d’isolation thermique par extérieur devient un aspect de la conscience “publique”.

## The response of IVAS

TermoK8® is the most effective solution to guarantee compliance with the energy standards, the right and duty of citizens and consumers. Assessing the consumption class of an electrical appliance or the euro parameter of a new car has become common practice at the moment of purchase: classification of the energy efficiency level of a building is set to become a similar criterion of comparative choice.
A criterion which is not translated only into an idea of the environmental impact and of energy savings associated with consumption, but into the value of the building itself and its future value at the moment of resale.

## La respuesta IVAS

TermoK8® es la solución más eficaz para garantizar el respeto de los estándares energéticos, derechos-deberes del ciudadano consumidor. Valorar la clase de consumo de un electrodoméstico o el parámetro euro del nuevo automóvil se han convertido en prácticas comunes en el momento de su adquisición: la clasificación del nivel de eficiencia energética de un edificio se propone como criterio análogo de elección comparativa.
Criterio que no se traduce sólo desde el punto de vista del impacto ambiental y del ahorro económico ligado a los consumos, sino en el valor propio del inmueble y en el futuro en el momento de volver a ser vendido.

## La réponse d'IVAS

TermoK8® est la solution la plus efficace pour garantir le respect des standards énergétiques, droit-devoir du consommateur. Évaluer la classe de consommation d'un appareil électroménager ou le paramètre Euro de la nouvelle voiture sont devenus des éléments dont on tient généralement compte lors de l'achat: la classification du niveau d'efficience énergétique d'un édifice se propose donc comme un critère analogue en matière de choix comparatif. Ce critère ne se traduit pas seulement dans l'optique de l'impact environnemental et des économies d'énergie liées à la consommation, mais aussi dans la valeur même de l'immeuble et dans la celle qu'il aura lors de sa revente.




| | Material<br>Materia<br>Matériau | Thickness (m)<br>Espesor (m)<br>Épaisseur (m) | Surface mass (kgm²)<br>Masa superficial (kg/m²)<br>Masse superficielle (kg/m²) | Resistance (m² K/W)<br>Resistencia (m² K/W)<br>Résistance (m² K/W) | Equivalent air thickness (m)<br>Espesor equivalente de aire (m)<br>Épaisseur équivalente d'air (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| | External surface<br>Superficie externa<br>Surface extérieure | | | 0,0400 | |
| 1 | Smooth render + finishing<br>Enlucido + acabado<br>Lissage + finition | 0,004 | 6,80 | 0,0044 | 0,600 |
| 2 | SEP 120<br>EPS 120<br>EPS 120 | 0,080 | 1,60 | 2,2222 | 4,000 |
| 3 | 25 cm hollow blocks<br>Ladrillos perforados de 25 cm<br>Briques creuses 25 cm | 0,250 | 187,00 | 0,7700 | 3,750 |
| 5 | Rendering<br>Enfoscado<br>Enduit | 0,015 | 21,00 | 0,0214 | 0,150 |
| | Internal surface<br>Superficie interior<br>Surface intérieure | | | 0,1300 | |

*Transmittance of wall: 0.3137 W/m² K*
*Transmitancia de la pared: 0,3137 W/m² K*
*Transmittance du mur: 0,3137 W/m² K*

| | Material<br>Materia<br>Matériau | Thickness (m)<br>Espesor (m)<br>Épaisseur (m) | Surface mass (kgm²)<br>Masa superficial (kg/m²)<br>Masse superficielle (kg/m²) | Resistance (m² K/W)<br>Resistencia (m² K/W)<br>Résistance (m² K/W) | Equivalent air thickness (m)<br>Espesor equivalente de aire (m)<br>Épaisseur équivalente d'air (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| | External surface<br>Superficie externa<br>Surface extérieure | | | 0,0400 | |
| 1 | Smooth render + finishing<br>Enlucido + acabado<br>Lissage + finition | 0,004 | 6,80 | 0,0044 | 0,600 |
| 2 | SEP 120<br>EPS 120<br>EPS 120 | 0,080 | 1,60 | 2,2222 | 4,000 |
| 4 | Concrete<br>Hormigón<br>Béton | 0,300 | 600,00 | 0,2582 | 21,000 |
| 5 | Rendering<br>Enfoscado<br>Enduit | 0,015 | 21,00 | 0,0214 | 0,150 |
| | Internal surface<br>Superficie interior<br>Surface intérieure | | | 0,1300 | |

*Transmittance of corrected thermal bridge: 0.4230 W/m² K*
*Transmitancia del puente térmico correcto: 0,4230 W/m² K*
*Transmittance du pont thermique correct: 0,4230 W/m² K*

**Typical application on the Italian territory**
25 cm hollow block work with 8 cm of TermoK8®

**Ejemplo de aplicación en el territorio italiano**
Pared de ladrillo perforado de 25 cm y TermoK8® de 8 cm

**Exemple d'application sur le territoire italien**
Mur en briques creuses de 25 cm et TermoK8® de 8 cm

*These values comply with the Italian legal parameters (limits of transmittance "U" ) for all the climate zones in the territory*

*Estos valores cumplen con los parámetros de la ley italiana (valores límite de la transmitancia "U") relativos a todas las zonas climáticas del territorio*

*Ces valeurs répondent aux paramètres fixés par la loi italienne (valeurs limites de la transmittance "U") relatifs à toutes les zones climatiques du territoire*

# IVAS SERVICES
# LOS SERVICIOS IVAS
# LES SERVICES IVAS

## Because every satisfied customer is a target met

Besides supplying a referenced and certified top-quality system, Ivas offers a series of additional pre-and post-sales services because the full consent of designers, installers and users, satisfied with the assistance, responses and solutions, is the real target to meet.

## Porque cada cliente satisfecho es un objetivo centrado

Además de proporcionar un sistema de calidad, con buenas referencias y certificado, Ivas ofrece una serie de servicios adicionales pre y postventa porque el pleno consenso de proyectistas, aplicadores y usuarios, satisfechos con la asistencia, las respuestas y las soluciones, constituye el verdadero blanco que hay que centrar.

## Parce que chaque client satisfait est un objectif réalisé

Non content de fournir un système de qualité, référencé et certifié, Ivas offre une série de services complémentaires avant et après la vente, parce que le consensus total des architectes, des applicateurs et des utilisateurs, satisfaits par l'assistance, les réponses et les solutions qui leur sont offertes, constitue le véritable objectif à atteindre.

## WIDE CHOICE

To meet every need (in the technical design or architectural) Ivas has developed a vast range of differentiated systems to intervene in projects requiring insulation, protection and recovery with targeted solutions of high specialization and complete reliability over time.
The wide range of types of finishing layers, surface textures and decorative details, make TermoK8® a system capable of offering complete aesthetic personalization of the building.

## AMPLIA POSIBILIDAD DE ELECCIÓN

La continua evolución tecnológica y la constante inversión en investigación y desarrollo son realidades cotidianas: los laboratorios Ivas formulan y prueban constantemente nuevos sistemas y productos innovadores, con una especial atención por las necesidades de la clientela y por el impacto ambiental.
Ivas garantiza la seguridad del sistema mediante controles constantes y programados en la producción de cada uno de los componentes, para verificar su correspondencia con las características necesarias para la excelencia y la durabilidad.

## VASTE POSSIBILITÉ DE CHOIX

Pour répondre à toutes les exigences (technico-conceptuelles ou architecturales), Ivas a mis au point une vaste gamme de systèmes différenciés pour intervenir dans le secteur de l'isolation, de la protection et de la récupération avec des structures devant devenir hautement spécialisées et d'une fiabilité totale dans le temps.
La vaste gamme des types de revêtements de finition, des "textures" superficielles et des interventions décoratives, permettent à TermoK8® d'être un système à même d'offrir une personnalisation totale de l'esthétique de l'édifice.

## RESEARCH, DEVELOPMENT AND TESTING

Continual technological evolution and constant investment in research and development are daily realities: the Ivas laboratories constantly formulate and test new systems and innovative products, with particular attention to the customers' requests and to environmental impact.
Ivas warrants the safety of the system through constant planned tests on the production of the individual components, checking that they have the characteristics necessary for excellence and durability.

## INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL

La continua evolución tecnológica y la constante inversión en investigación y desarrollo son realidades cotidianas: los laboratorios Ivas formulan y prueban constantemente nuevos sistemas y productos innovadores, con una especial atención por las necesidades de la clientela y por el impacto ambiental.
Ivas garantiza la seguridad del sistema mediante controles constantes y programados en la producción de cada uno de los componentes, para verificar su correspondencia con las características necesarias para la excelencia y la durabilidad.

## RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET CONTRÔLE

L'évolution technologique continue et les investissements constants qui sont effectués dans le domaine de la recherche et du développement sont des faits quotidiens. Les laboratoires Ivas préparent et testent constamment de nouveaux systèmes et des produits novateurs, avec une attention plus particulière pour les requêtes de la clientèle et pour l'impact écologique.
Ivas garantit la sécurité du système à travers des contrôles constants et programmés sur la production des différents composants, de manière à s'assurer de leur conformité aux caractéristiques nécessaires en matière d'excellence et de durabilité.

## EXPERIENCE AND TECHNICAL CULTURE

Thanks to its thirty years of experience in the sector of insulated renderings, Ivas can offer qualified technical advice on the most appropriate action to take: a technical report which permits careful design of the system, taking into account the environmental aspects, the type of substrate and the best way to solve any technical problems.
Designers can also make use of a software package for the calculation of the thermal characteristics of opaque structures, personalized with the products of the TermoK8® range.
Ivas also works in the training field with technical meetings, practical courses and open days to facilitate the professional qualification of specialized and trusted contractors.

## EXPERIENCIA Y CULTURA TÉCNICA

Ivas, gracias a su experiencia de más de treinta años en el sector del SATE (Aislamiento Térmico Exterior Compuesto), puede ofrecer una cualificada consultoría técnica sobre la intervención más adecuada a efectuar: una relación técnica dirigida a un cuidadoso proyecto del sistema, que tenga en cuenta los aspectos ambientales, la tipología del soporte y la resolución óptima de los nudos constructivos.
Los proyectistas pueden también encontrar a su disposición un programa de software para el cálculo de las características térmicas de las estructuras opacas personalizadas con los productos de la gama TermoK8®.
Ivas opera además en el campo de la formación con meeting técnicos, cursos de aplicación y días de puertas abiertas dirigidos a la cualificación profesional de instaladores especializados y de confianza.

## EXPÉRIENCE ET CULTURE TECHNIQUE

Ivas, grâce à son expérience de trente ans dans le secteur du système d'isolation thermique par extérieur, peut offrir un service de conseil technique qualifié sur l'intervention la plus appropriée à effectuer: un rapport technique donnant une conception soignée du système, tenant compte des aspects environnementaux, du type du support et de la résolution optimale de problèmes de construction.
Les concepteurs peuvent également disposer d'un logiciel pour le calcul des caractéristiques thermiques des structures opaques, personnalisé avec les produits de la gamme TermoK8®.
Ivas opère aussi dans le domaine de la formation avec des séminaires techniques, des cours d'application, des journées portes ouvertes consacrées à la qualification professionnelle des poseurs spécialisés et agréés.

## CERTIFICATIONS AND WARRANTIES

The complete reliability of the TermoK8® system is recognized concretely in the approval of the European technical commission (EOTA) with reference to the current ETAG standards.
Besides certification of the system, Ivas has been awarded various certifications relating to the individual components such as the sound absorption certificate or, the first in Italy, the innovative certification of the Fraunhofer Institut Bauphysik in Munich, for algae-resistant and fungus-resistant coatings. The DNV ISO 9001/2000 company certification and the use of raw materials certified by the producer prove that Ivas is a company which works in a high quality regime.

## CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS

La completa fiabilidad del sistema TermoK8® encuentra su reconocimiento concreto en la aprobación de la comisión técnica europea (EOTA) en referencia a las vigentes normas ETAG.
Además de la certificación de sistema, Ivas ha obtenido diversas certificaciones relativas a cada uno de los componentes, como el certificado de fonoabsorbencia o, la primera en Italia, la innovadora certificación del Instituto Fraunhofer Institut Bauphysik de Munich, para revestimientos antialgas y antihongos. La certificación empresarial DNV ISO 9001/2000 y el uso de materias primas certificadas por el productor certifican a Ivas como empresa que opera en régimen de alta calidad.

## CERTIFICATIONS ET GARANTIES

La fiabilité totale du système TermoK8® a obtenu une marque de reconnaissance concrète avec l'autorisation de la commission technique européenne (EOTA), en référence aux normes ETAG en vigueur.
Outre la certification du système, Ivas a décroché plusieurs certifications relatives aux différents composants, comme le certificat d'absorption acoustique ou, première entreprise en Italie, la très novatrice certification de l'Institut Fraunhofer Institut Bauphysik de Munich, pour les revêtements protégés contre les algues et les champignons. La certification DNV ISO 9001/2000 et l'emploi de matières premières certifiées par le producteur attestent qu'Ivas est une entreprise qui opère dans un régime de haute qualité.

## INSURANCE

The needs of customers, who are increasingly concerned with improving their buildings, together with the seriousness and reliability of TermoK8®, have led to the formulation with a leading insurance company of an after-sale warranty policy. The insurance policy guarantees repair of any damaged parts for a period of 10 years for reasons attributable to faulty material or application.

## SEGUROS

Las exigencias de la clientela, cada vez más atenta a la calificación de sus propios edificios, junto a la seriedad y fiabilidad de TermoK8®, han llevado a la suscripción con una de las compañías aseguradoras más importantes de una póliza fiduciaria póstuma. La póliza de seguros garantiza el restablecimiento de las partes que se hayan dañado en el plazo de 10 años por causas imputables a defectos de material o de colocación en obra.

## ASSURANCES

Les exigences des maîtres d'ouvrage, de plus en plus attentifs à la qualification de leurs édifices, épaulés par le sérieux et la fiabilité de TermoK8®, ont abouti à la stipulation avec une compagnie d'assurances de première importance d'une police fidéjussoire posthume. La police d'assurance garantit la restauration des parties détériorées dans l'espace de 10 ans pour des raisons imputables à des défauts de matériaux ou de la pose.

# DESIGN
# EL PROYECTO
# LA CONCEPTION

## No games

In more than thirty years of experience, Ivas has carried out prestigious external insulation work for a total of more than 18 million square metres applied on all types of buildings. This enormous “stock” of projects, carried out in the most varied weather conditions, has given it a wealth of experience acquired on site, in close synergy with its customers, which certainly has no equal in the national arena making Ivas the leader in Italy.

## Nada de juegos

En más de treinta años de experiencia, Ivas ha realizado prestigiosos trabajos de aislamiento del exterior por un total de más de 18 millones de metros cuadrados aplicados en todas las tipologías de edificios. Este enorme patrimonio de realizaciones, efectuadas en las condiciones climáticas más dispares, nos ha procurado un bagaje de experiencia adquirida en obra, en estrecha sinergia con la clientela, que realmente no tiene igual en el panorama nacional, proponiendo Ivas como líder en Italia.

## Plus de jeux

En plus de trente ans d’expérience, Ivas a réalisé de prestigieux travaux d’isolation d’extérieur pour un total de plus de 18 millions de mètres carrés appliqués sur tous les types d’édifices. Cet énorme patrimoine de réalisations exécutées dans les conditions climatiques les plus disparates, a procuré un bagage d’expériences acquises sur les chantiers, en lien étroit avec la clientèle, qui n’a certainement pas d’égal au niveau national et qui permet à Ivas d’être le leader du secteur en Italie.

# EXPERIENCE AND SKILLS
# EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
# EXPÉRIENCE & CAPACITÉ

The competence acquired and the flexibility of the system have gained the favour of well-known architects at an international level and the acquisition of important orders, intervening on buildings of great prestige with particular architectural solutions.

La competencia adquirida y la flexibilidad del sistema han conquistado el favor de conocidos proyectistas en el ámbito internacional y la adjudicación de importantes pedidos, interviniendo en edificios de conocido prestigio con soluciones arquitectónicas especiales.

Le savoir-faire développé et la flexibilité du système ont conquis la faveur de célèbres architectes du monde entier et l'acquisition d'importantes commandes, en intervenant sur des édifices de grand prestige avec des solutions architecturales particulières.

## Irregular volumes
## Volumetrías irregulares
## Volumétries irrégulières

## Vertical development
## Desarrollo vertical
## Développement vertical

*There are no insurmountable restrictions on the application of the system, which is used also in the most common building types in Italy and Europe.*

*No existen vínculos no superables a la aplicación del sistema, que encuentra también su empleo en los tipos de construcciones más altas de Italia y Europa.*

*Il n'existe aucune contrainte insurmontable pour appliquer le système que l'on peut adopter dans les typologies de construction les plus hautes d'Italie et Europe.*

There are no technical or aesthetic details and no critical problems for which a solution cannot be found with the specific know-how and experience acquired by Ivas: the solutions best suited to all types of problems, whether of an engineering or architectural, design or executive nature.

No existe detalle técnico, estético o nudo crítico que no encuentra respuesta en el conocimiento específico madurado por la experiencia de Ivas: las soluciones más adecuadas para cada tipo de problema, bien sea naturaleza ingeniería o arquitectónica, proyectiva o ejecutiva.

Aucun détail technique, esthétique ou problème critique ne reste sans réponse grâce au savoir-faire spécifique qu'Ivas a acquis dans ce secteur. Cette expérience permet d'offrir les solutions les plus appropriées à tous les problèmes d'ingénierie et d'architecture, tant au niveau de la conception que de l'exécution.

## Wide complex curves
## Amplias curvaturas complejas
## Amples courbures complexes

## Top profiles and architectural closing profiles
## Cubiertas cumbreras y perfiles arquitectónicos de cierre
## Couvertures de faîte et profils architecturaux de fermeture

## Designer-shaped drip draining systems
## Sistemas cortagotas perfilados según los proyectos
## Systèmes brise-gouttes profilés selon les projets

## Reveal systems, window and door frames, sun breaks

Sistemas de revestimientos, perfiles de puertas y ventanas, parasol

Systèmes de fourrure, profils de portes et fenêtres, brise-soleil

## Architectural inserts

Aplicaciones arquitectónicas

Inserts architecturaux

MORE THAN 30 YEARS OF EXPERIENCE, MORE THAN 16 MILLION OF M² APPLIED GUARANTEEING EFFICIENCY AND ARCHITECTURAL PRESTIGE.

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA, MÁS DE 16 MILLONES DE M² APLICADOS GARANTIZANDO EFICIENCIA Y PRESTIGIO ARQUITECTÓNICO.

PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE, PLUS DE 16 MILLIONS DE M² APPLIQUÉS EN GARANTISSANT L'EFFICIENCE ET LE PRESTIGE ARCHITECTURAL.

## Cornices and decorative elements
## Marcos y elementos decorativos
## Corniches et éléments décoratifs

# TERMOK8® AS A REGENERATION SYSTEM
# TERMOK8® COMO SISTEMA DE REHABILITACIÓN
# TERMOK8® EN TANT QUE SYSTÈME DE REQUALIFICATION

TermoK8® is a primary instrument in the planned regeneration of entire urban and extra-urban areas. An ever-increasing number of public administrations adopt the system to take action in degraded areas with housing renewal and regeneration plans, in particular in the inner centres of large cities.

TermoK8® es un instrumento prioritario para la rehabilitación programada de áreas enteras urbanas y extraurbanas. Un número siempre creciente de administraciones municipales adopta el sistema para intervenir en el territorio degradado con planes de rehabilitación y proyectos de adecuación de las viviendas, con especial referencia a los barrios periféricos de las grandes ciudades.

TermoK8® est un instrument prioritaire pour la requalification programmée de zones urbaines et extra-urbaines tout entières. Un nombre de plus en plus important d'administrations municipales adopte le système pour intervenir sur le territoire dégradé, avec des plans de réhabilitation et des projets d'adaptation des logements, en particulier dans les banlieues des grandes villes.

The multiple advantages associated with a single non-invasive, simple and rapid action, cutting the extra costs associated with other solutions, and its extreme technical and aesthetic flexibility make TermoK8® an ideal instrument in the context of extraordinary maintenance.

Las múltiples ventajas asociadas a una sola intervención no invasiva, fácil y rápida, la disminución de los costes accesorios relacionados con soluciones diferentes, la suma flexibilidad técnica y estética hacen de TermoK8® el instrumento ideal en el ámbito de la rehabilitación extraordinaria.

Les avantages multiples associés à une seule intervention non invasive, simple et rapide, l'abaissement des coûts complémentaires liés à des solutions différentes, la très haute flexibilité technique et esthétique permettent à TermoK8® d'être un instrument idéal dans le domaine des restaurations extraordinaires.

*Thanks to the courtesy of CE.S.I. Srl (Milan, Italy), which allowed us to use their images, examples of application of Ivas TermoK8® system.*

*Se agradece CE.S.I. Srl (Milano, Italia), para la concesión de sus imágenes, ejemplos de aplicaciones del sistema TermoK8® Ivas.*

*L'on remercie CE.S.I. srl (Milan, Italie) pour la gentille concession de de leurs images, exemples de application du système TermoK8® Ivas.*

# ENVIRONMENTAL ASPECTS
# ASPECTOS AMBIENTALES
# ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

## THE DESIGN OF THE SYSTEM

**Correct execution and management of the action entail careful design of the system, taking into account the environmental aspects, the type of substrate, the best way to solve any technical problems, and the current legislation on the subject of energy efficiency.**

Analysis of the type of climate in which the building is located is fundamental for the selection of the system to be applied; the identification of the appropriate climate band (Law 311) is necessary in order to define the insulation thickness. A primary design element is the selection of the shade of the finishing: dark colours raise the temperature of the render to excessively high values (often more than 70°) owing to the low surface thermal mass. Too sharp colour contrasts should also be avoided: adjacent zones with surface temperatures which differ too much would cause different thermal movements.

## EL PROYECTO DEL SISTEMA

**Una correcta ejecución y gestión de la intervención implica un cuidado proyecto del sistema que tenga en cuenta los aspectos ambientales, la tipología del soporte, la resolución óptima de los nudos constructivos y las normativas vigentes en materia de eficiencia energética.**

El análisis de la tipología climática como contexto del edificio es fundamental para la elección del sistema que se ha de aplicar; la individuación de la franja climática de pertenencia (ley 311) es necesaria para la definición de su espesor aislante. Elemento proyectivo prioritario es la elección de la tonalidad del acabado: colores oscuros elevan la temperatura del enfoscado a valores demasiado elevados, a menudo superiores a 70°, por la baja masa térmica de la superficie. Además hay que evitar contrastes cromáticos demasiado netos: zonas adyacentes con temperaturas de la superficie demasiado diferentes entre sí causarían movimientos térmicos entre sí diferentes.

## LA CONCEPTION DU SYSTÈME

**Une exécution et une gestion correctes de l'intervention, comportent une conception du système à même de tenir compte des aspects environnementaux, de la typologie du support, de la résolution optimale des problèmes de construction et des normes en vigueur en matière d'efficience énergétique.**

L'analyse du type de climat du lieu de la construction est fondamentale pour ce qui est du choix du système à appliquer. L'identification de la bande climatique d'appartenance (loi 311) est nécessaire pour la définition de son épaisseur isolante. L'élément conceptuel prioritaire est le choix de la tonalité de la finition dans la mesure où des couleurs foncées donnent à l'enduit une température trop forte (souvent plus de 70°) en raison de la faiblesse de la masse thermique superficielle. Il faut également éviter les contrastes de couleurs trop tranchés. Des zones contiguës ayant des températures superficielles trop différentes provoqueraient des mouvements thermiques différents.

**The choice of a finishing colour is important for surface temperature**
**La temperatura superficial es funcional al color de acabado**
**La température superficielle dépend de la couleur de la finition**

*Light colour*
*Color claro*
*Couleur claire*




*Dark colour*
*Color oscuro*
*Couleur foncée*




*External air temperature*
*Temperatura del aire exterior*
*Température de l'air extérieur*

*External surface temperature*
*Temperatura de la superficie exterior*
*Température superficielle extérieure*

*Internal surface temperature*
*Temperatura de la superficie interior*
*Température superficielle intérieure*

# THE SUBSTRATE
# EL SOPORTE
# LE SUPPORT

Of fundamental importance are correct analysis and consequent profound knowledge of the mechanical specifications and state of conservation of the substrate, with particular attention paid to existing ones.

Resultan de importancia fundamental el análisis correcto y el consiguiente conocimiento en profundidad de las características mecánicas y del estado de conservación del soporte, con especial atención a los existentes.

L'analyse et la connaissance détaillée des caractéristiques mécaniques et de l'état de conservation du support sont d'une importance fondamentale, surtout en ce qui concerne les conditions existantes.

## Type of substrate

Technically the wall substrate is not a constituent element of TermoK8®; however, as it has to provide adequate support for the system, which is in turn subjected to stresses of various kinds (its own weight and that of any loads, wind, thermal expansion and contraction...) it requires special attention and specific treatments: it is therefore necessary to consider it as one of the components of the system.

## Tipología del soporte

Técnicamente el soporte mural no es un elemento constitutivo del TermoK8®, sin embargo, al tener que proporcionar una adecuada acción de sostén al sistema, sometido a su vez a esfuerzos de diferente naturaleza (peso propio y el de las posibles cargas, viento, dilataciones o contracciones térmicas...) es necesario, por tanto, considerarlo como un componente suyo.

## Typologie du support

Techniquement parlant, le support en maçonnerie n'est pas un élément constitutif du TermoK8®. Toutefois, comme il doit fournir une action de soutien appropriée au système qui est, à son tour, soumis à des sollicitations de différentes natures (son poids, celui des éventuelles charges, vents, ou contractions thermiques...), il réclame une attention particulière et des traitements spécifiques. Il faut donc le considérer comme étant l'un des ses composants.

## Characteristics of the surfaces

- The surfaces must be on the same plane and must not be too rough or uneven (with a four-metre bar the differences must not be more than 7-10 mm). Otherwise, the substrate has to be rectified.
- The surfaces must be dry and free from permanent humidity, including rising damp.
- The surfaces must be coherent and offer good mechanical resistance and adhesive capacity.
- The surfaces must not be too absorbent: the adhesive applied could later dry out and lose adhesion and coherence.
- The surfaces must be free of foreign bodies (nails, dowels, tie rods...), cleaned of dust and residues of any kind.

## Características de las superficies

- Las superficies han de ser coplanarias y no deben presentar asperezas excesivas o desniveles apreciables (con una regla de cuatro metros los desniveles no deben superar los 7-10 mm). En caso contrario, es necesario regularizar el soporte.
- Las superficies deben estar secas y sin humedad permanente, incluida la de remonte capilar.
- Las superficies deben ser consistentes y ofrecer una buena resistencia mecánica y capacidad adhesiva.
- Las superficies no deben ser demasiado absorbentes: el adhesivo aplicado podría deshidratarse posteriormente y perder adhesión y coherencia.
- Las superficies no deben tener cuerpos extraños (clavos, tacos, tirantes...), y deben estar limpias de polvo y de residuos de cualquier tipo.

## Caractéristiques des surfaces

- Les surfaces doivent être coplanaires et elles ne doivent présenter ni aspérités, ni différences de niveaux importantes (avec une règle de quatre mètres, ces différences de niveaux ne doivent pas dépasser les 7-10 mm). S'il n'en est pas ainsi, il faut régulariser le support.
- Les surfaces doivent être sèches et sans humidité permanente, y compris celle de remontée.
- Les surfaces doivent être cohérentes et garantir une bonne résistance mécanique et une bonne capacité d'adhérence.
- Les surfaces ne doivent être trop absorbantes car l'adhésif appliqué pourrait se déshydrater par la suite et perdre ainsi son adhérence et sa cohérence.
- Les surfaces doivent être démunies de corps étrangers (clous, chevilles, tirants...), sans poussière et sans résidus d'aucun type.

Irrespective of the condition and characteristics of the surfaces, it is always possible to guarantee perfect adhesion of the coating by adopting specific restoration solutions and/or choosing the system best suited among the many solutions that TermoK8® offers, depending also on the type of substrate.
In both cases, careful planning will ensure that correct mechanical fixing of the system is identified.

Independientemente del estado y de las características de las superficies, siempre es posible garantizar la perfecta adhesión del revestimiento mediante la adopción de soluciones específicas de saneamiento y/o la elección del sistema más adecuado entre las diversas soluciones que TermoK8® ofrece, funcionales también al tipo de soporte. En ambos casos, será objeto de un atento proyecto identificar una correcta fijación mecánica del sistema.

Quels que soient l'état et les caractéristiques des surfaces, il est toujours possible de garantir l'adhérence parfaite du revêtement en recourant à des méthodes d'assainissement spécifiques et/ou en choisissant le système le plus approprié parmi les différentes solutions que TermoK8® offre, également en fonction de la typologie du support. Dans un cas comme dans l'autre, il est nécessaire de trouver le bon moyen de fixation mécanique du système.

## Preparation of the surfaces



RENDER
In the case of surfaces covered with mortar made with hydraulic binders, check carefully the condition, verifying the adherence and cohesion; any parts which are deteriorated and detaching must be removed and then made flat again. The substrate must first be cleaned perfectly using the most appropriate methods for the purpose (mechanical brushing, washing with hot water and detergents, pressure washing, sandblasting).
In the case of painted render, any paint peeling off must be removed and the surfaces treated with a special primer, taking care not to "vitrify" the treated surface.

## Preparación de las superficies

ENFOSCADO
En el caso de superficies revestidas con mortero de aglomerantes hidráulicos se debe proceder al control de su estado, verificando la adherencia y cohesión del mismo. Las posibles partes deterioradas en fase de desprendimiento deben ser eliminadas restableciendo posteriormente la planaridad de las mismas. Se procede a la perfecta limpieza del soporte utilizando el sistema más idóneo para el caso (cepillado mecánico, lavado en caliente con detergentes, lavado a presión, hidroarenado).
En caso de enfoscado pintado, se debe proceder a la eliminación de las pinturas en fase de desprendimiento y tratar las superficies con un imprimador adecuado, teniendo cuidado de no "vitrificar" la superficie tratada.

## Préparation des surfaces

ENDUIT
En cas des surfaces revêtues d'un mortier de liants hydrauliques, il est nécessaire de contrôler leur état en vérifiant l'adhérence et la cohésion. Les éventuelles parties détériorées et qui se détachent doivent être éliminées et aplanies. Il faut ensuite nettoyer parfaitement le support en utilisant le système le plus approprié au cas nous concernant (brossage mécanique, lavage à chaud avec des détergents, lavage sous pression, sablage à l'eau).
En cas d'enduit peint, il faut éliminer la peinture qui se décolle et traiter les surfaces avec un bon apprêt, en veillant bien à ne pas "vitrifier" la surface traitée.



EXPOSED CONCRETE

In the case of new constructions, sufficient curing time must be allowed for the surfaces: this is variable from 30 to 45 days from the cast; then, if necessary, the support must be washed. In the case of intervention on degraded surfaces it is necessary to repair them with suitable treatments and to clean them carefully.

HORMIGÓN VISTO

En el caso de nuevas construcciones, es necesario respetar un tiempo oportuno de fraguado de las superficies, que varía de 30 a 45 días desde que se ha echado el chorro. Procédase, si es necesario, al lavado del soporte. En el caso de intervención sobre superficies deterioradas es necesario restablecerlas con tratamientos adecuados y limpiarlas esmeradamente.

BÉTON FACE À VUE

En cas de nouvelles constructions, il faut laisser un temps approprié pour le séchage des surfaces. Cette période varie entre 30 et 45 jours de l'application. Si besoin est, laver le support. Si l'intervention est faite sur des surfaces dégradées, il est nécessaire de les réparer avec des traitements adéquats et de les nettoyer soigneusement.

TILED SURFACES

In the case of walls tiled with stoneware, clinker or glass paste elements, it is necessary to examine the entire surface, remove any loose parts, recreate a flat surface with cement mortar and clean the substrates.

In the case of glazed tiles a treatment to "roughen" the surfaces is recommended.

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

En el caso de paredes revestidas con elementos tipo gres, clinker o pasta de vidrio, es necesario comprobar toda la superficie, eliminar las posibles partes separadas, restablecer la planaridad con mortero de cemento y limpiar los soportes.

En caso de revestimientos esmaltados es aconsejable un tratamiento de "decapado" de las superficies.

REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES

En cas de murs revêtus d'éléments de type grès, clinker ou pâte de verre, il convient de sonder toute la surface, de retirer les éventuelles parties incohérentes, d'aplanir les surfaces avec du colgrout et de nettoyer les supports.

En cas de revêtements émaillés, il est conseillé de recourir à un traitement rendant les surfaces rugueuses.

# CRITICAL ISSUES
# NUDOS CONSTRUCTIVOS
# PROBLÈMES DE CONSTRUCTION

Identification, analysis and the best technical solution of the "critical issues" are of primary importance in the implementation of the project.
It is fundamental to provide for suitable accessory components (from the vast range in the catalogue or designed and made specifically for the project) which will protect and give continuity to the system when it interferes with objects and elements of the facade (window sills, stringcourses, decorative cornices, ceiling connections).

La individuación, el análisis y la solución técnicamente óptima de los "nudos constructivos" son de fundamental importancia en la realización del proyecto.
Es fundamental prever componentes accesorios idóneos, entre la amplia gama del catálogo o bien diseñados y realizados a medida del proyecto, que protejan y den continuidad al sistema cuando interfiere con salientes y elementos de la fachada (antepechos, franjas marcapisos, marcos decorativos, uniones con planos piloty).

L'identification, l'analyse et la solution technique optimale des « problèmes de construction » sont d'une importance essentielle dans la réalisation du projet.
Il est fondamental de prévoir des composants complémentaires adéquats (dans la vaste gamme du catalogue ou bien dessinés et réalisés en fonction du projet) à même de protéger et d'assurer la continuité du système quand il interfère avec des objets et des éléments de façade (appuis de fenêtres, bandes de marquage des étages, des corniches décoratives, raccords avec les plans piloty).

*Support*
*Soporte*
*Support*

*Insulation*
*Aislante*
*Isolant*

*Reinforced render and finishing*
*Enfoscado armado y acabado*
*Enduit armé et finition*




**Base of building**
*Section*

*A – Base profile*
*B – Sealant*

**Arranque con zócalo**
*Sección*

*A - Perfil de base*
*B - Sellador*

**Départ avec socle**
*Section*

*À – Profil de base*
*B – Colle pour sceller*




**Buried base**
*Section*

**Arranque enterrado**
*Sección*

**Départ sous terre**
*Section*

*C – Protection profile*
*D – Waterproof membrane (Towflex, Tower Srl)*
*E – Base profile*
*F – Wooden wedge*

*C - Perfil de protección*
*D - Membrana impermeabilizante (Towflex, Tower Srl)*
*E - Perfil de arranque*
*F - Cuña de madera*

*C – Profil de protection*
*D – Membrane imperméabilisante (Towflex, Tower Srl)*
*E – Profil de départ*
*F – Cale en bois*




**Closure on non-insulated wall**
*Plan*

**Cierre en pared no aislada**
*Planta*

**Fermeture sur mur non isolée**
*Plan*

*G – Containment profile*

*G - Perfil de contención*

*G – Profil de colmatage*

**Fold on insulated ceiling**
*Plan*

**Vuelta sobre Plano Piloty aislado**
*Planta*

**Revers sur Plan Piloty isolé**
*Plan*

*H – Drip rail profile*

*H - Perfil goterón*

*H – Profil larmier*




**Under-sill closure – existing sill**
*Section*

**Cierre bajo antepecho - antepecho existente**
*Sección*

**Fermeture sur mur non isolée**
*Plan*

*I – Under-sill profile*
*L – Sealant*
*M – Flexible compensation sponge*

*I - Perfil antepecho*
*L - Sellador*
*M - Esponja elástica de compensación (burlete)*

*I – Profil sous l'appui de fenêtre*
*L – Colle pour sceller*
*M – Éponge élastique de compensation*




**Over-sill closure – existing sill**
*Section*

**Cierre sobre antepecho - antepecho existente**
*Sección*

**Fermeture sous l'appui de fenêtre – appui existant**
*Section*

*N – Under-sill profile*
*O – Sealant*
*P – Flexible compensation sponge*

*N - Perfil antepecho*
*O - Sellador*
*P – Esponja elástica de compensación (burlete)*

*N – Profil sous l'appui de fenêtre*
*O – Colle pour sceller*
*P – Éponge élastique de compensation*




**Under-sill closure – new sill**
*Section*

**Cierre bajo antepecho - antepecho nuevo**
*Sección*

**Fermeture sous l'appui de fenêtre – appui existant**
*Section*

*Q – Sealant*
*R – Flexible compensation sponge*

*Q - Sellador*
*R – Esponja elástica de compensación (burlete)*

*Q – Agent obturateur*
*R – Éponge élastique de compensation*




**Insulated window reveal**
*Plan*

**Respaldo ventana aislada**
*Planta*

**Butée de fenêtre isolée**
*Plan*

*S – Flexible compensation sponge*
*T – Sealant*
*U – Corner Profile*

*S – Esponja elástica de compensación (burlete)*
*T - Sellador*
*U - Cantonera*

*S – Éponge élastique de compensation*
*T – Colle pour sceller*
*U –Protège-angle*




**Aluminium linear expansion joint (Kej/Kivatec Srl)**
*Plan*

**Junta de dilatación lineal de aluminio (Kej/Kivatec Srl)**
*Planta*

**Joint de dilatation linéaire en aluminium (Kej/Kivatec Srl)**
*Plan*

*V – KEJ KF 55/50*

*V - KEJ KF 55/50*

*V – KEJ KF 55/50*




**Linear expansion joint - simple profile**
*Plan*

**Junta de dilatación lineal - perfil simple**
*Planta*

**Joint de dilatation linéaire - profil simple**
*Plan*

*W – G.L. simple joint profile*

*W – Perfil de junta simple G.L.*

*W – Profil de joint simple G.L.*




**Fixing of external loads (shutters, guttering, awnings...)**
*Section*

**Fijación de cargas externas (persianas, aleros, cortinas...)**
*Sección*

**Fixation de charges extérieures (persiennes, chéneaux, rideaux...)**
*Section*

*Y – Reinforcing insert*

*Y – Aplicación de refuerzo*

*Y – Insert de renforcement*




**Angular expansion joint - simple profile**
*Plan*

**Junta de dilatación angular - perfil simple**
*Planta*

**Joint de dilatation d'angle - profil simple**
*Plan*

*Z – G.A. simple joint profile*

*Z - Perfil de junta simple G.A.*

*Z – Profil de joint simple G.A.*

# APPLICATION
# LA APLICACIÓN
# L'APPLICATION

## Perfect application, excellent performance

Application is fundamental for the reliability of the system, for its duration over time and for the aesthetic effect: correct application is as fundamental as the quality of the materials used.

## Aplicación impecable, rendimiento inigualable

La aplicación es fundamental para la fiabilidad del sistema, por su duración en el tiempo y rendimiento estético: una correcta aplicación es tan fundamental como la calidad de los materiales empleados.

## Application impeccable, résultat parfait

L'application est fondamentale pour garantir la fiabilité du système, pour sa durée et son résultat esthétique. La bonne application est aussi fondamentale que la qualité des matériaux utilisés.

**The succession of application actions constitutes a perfect chain of stages to be followed with precision and diligence and nothing must be improvised: only correct application can guarantee the high quality of the system.**
**The equation "good application = high quality" involves the site engineer, the applicator, the manufacturer and the owner of the building.**

**La sucesión de los momentos de aplicación constituye una perfecta concatenación de fases que es necesario cumplir con precisión y diligencia y nada debe ser improvisado: sólo una correcta aplicación puede garantizar la alta calidad del sistema.**
**La fórmula "buena aplicación = alta calidad" implica al jefe de los trabajos, al aplicador, al productor y la propiedad del edificio.**

**La succession des moments d'application constitue un enchaînement parfait des phases qu'il faut respecter avec précision et diligence. Rien ne doit être négligé dans la mesure où seule une application correcte peut garantir la haute qualité du système.**
**L'équation "bonne application = haute qualité" concerne le directeur des travaux, l'applicateur, le producteur et le propriétaire de l'édifice.**

The substrate is prepared in the most appropriate way to the specific case.
Set the "0" level of the rendering and fix base profiles mechanically (by means of anchor plugs) for the starting alignment, protection and containment of the system, around the perimeter of the ground floor of the building and if required onto the basement walls.

Proceder a la preparación del soporte del modo más idóneo para el caso en concreto.
Establecer los espesores "0" del revestimiento y fijar mecánicamente (mediante tacos de expansión) los perfiles de base para la alineación de inicio, la protección y la contención del sistema, perimetralmente a la planta baja del edificio y eventualmente a las paredes de los desfondados.

Préparer le support de la façon la plus adéquate au cas spécifique.
Établir le cotes "0" du revêtement et fixer mécaniquement (au moyen de chevilles expansibles) les profils de base pour l'alignement de départ, la protection et le colmatage du système, sur le pourtour du rez-de-chaussée de l'édifice et. éventuellement, des murs des éléments défoncés.

Prepare the adhesive mortar with a mechanical mixer and use when perfectly homogenized and after waiting a few minutes (for paste add water and cement, for powder add only water).

Apply the adhesive with a continuous band of glue, or with close points, along the perimeter of the insulating slab and at 3 central points, in order to fix the entire perimeter and the centre of the panel to the substrate.

To apply the panels to the substrate, lay them in horizontal strips starting from the bottom and with the vertical offsets; place perfectly together so that the joints are not visible. Fill any openings of more than 2 mm with the dry insulation.
The edges of the insulating panels must be alternated at all the corners.
Check frequently the good planarity of the surface and if necessary plane, grind or sand it to create a perfectly levelled surface.

Preparación con equipos mecánicos del mortero adhesivo a utilizar con perfecta homogeneización después de algunos minutos de reposo (si es en pasta añadiéndole de agua y cemento, si es en polvo añadiéndole solamente agua).

Aplicación del mortero adhesivo aglutinante, por soleras o por puntos próximos, a lo largo del perímetro de la placa aislante y por 3 puntos centrales con el fin de igualar todo el perímetro y el centro de la placa al soporte.

Aplicación de los paneles al soporte, colocados por franjas horizontales partiendo desde abajo y con las fugas verticales trabadas; perfectamente juntadas, las juntas no deberán quedar visibles. Llenar las eventuales aberturas superiores a 2 mm con un trozo de aislante en seco.
En todas las esquinas las cabezas de los paneles aislantes deberán estar alternadas.
Controlar con frecuencia la buena planaridad de la superficie. En caso contrario proceder mediante cepillado, pulido o lijado para crear un perfecto plano de enlucido.

Préparation avec un instrument mécanique du mortier adhésif à utiliser quand il est parfaitement homogénéisé après quelques minutes de repos (s'il est en pâte, avec l'ajout d'eau et de ciment, s'il est en poudre, seulement avec de l'eau).

Application de l'adhésif par bordures ou par points rapprochés, le long du pourtour de la plaque isolante et par 3 points centraux afin d'unir tout le périmètre et le centre de la plaque au support.

Application des panneaux sur le support, posés par bandes horizontales en partant du bas et avec les jointoiements verticaux décalés. Parfaitement côte à côte, les jonctions doivent être invisibles. Remplir les éventuelles ouvertures de plus de 2 mm avec une portion d'isolant à sec.
Sur toutes les arêtes, les têtes des panneaux isolants devront être alternées.
Contrôler fréquemment la bonne planéité de la surface. Si besoin est, corriger en rabotant, en lustrant ou en ponçant de manière à créer un plan de lissage parfait.



*Fixing with a continuous band of glue and central points*

*Encolado por soleras perimétrico continuo y puntos centrales*

*Collage à bordure périmétrale continue et points centraux*



*Fixing with points around the perimeter and central points*

*Encolado por puntos continuos perimétricos y puntos centrales*

*Collage à points continus périmétraux et points centraux*

In all cases in which the substrate does not guarantee good adhesion, insert in the sound part of the substrate, special anchor plugs with an anchorage depth of at least 4 cm. The moment of insertion of the anchor plug is determined by the type of insulation applied: if the insulation is particularly "heavy" or characterized by a high coefficient of thermal expansion, the anchor plugs are applied at the same time as the mortar, so as to prevent the panel from collapsing or moving.
The operation requires the greatest care in order to avoid loss of the levelness of the surface.

Introducción, en todos los casos en que el soporte no garantice una buena adhesión, de tacos de expansión adecuados con una profundidad de anclaje de al menos 4 cm en la parte sana del soporte. El momento de colocación del taco viene determinado por el tipo de aislante aplicado: en caso de aislante especialmente "pesado" o caracterizado por un coeficiente de dilatación térmica elevado, los tacos se aplican al mismo tiempo que el mortero para evitar hundimientos o movimientos del panel.
La operación requiere el máximo cuidado para evitar modificaciones de la planaridad de la superficie.

Application, dans tous les cas où le support ne garantit pas une bonne adhérence, de chevilles expansibles avec une profondeur d'ancrage d'au moins 4 cm dans la partie saine du support. Le moment de pose de la cheville dépend du type d'isolant qui est appliqué. En cas d'isolant particulièrement "lourd" ou caractérisé par un coefficient de dilatation thermique élevé, les chevilles s'appliquent en même temps que le mortier, de manière à éviter les affaissements ou les mouvements du panneau.
L'opération réclame le plus grand soin afin de ne pas modifier la planéité de la surface.

Installation of the corner profiles is carried out with adhesive mortar at all folds, to plumb the corners and protect them mechanically.
Installation of any other accessory profiles with adhesive mortar (the use of galvanized or painted steel profiles and application with nails is not permitted).

Aplicación con mortero adhesivo de los perfiles cantoneras en correspondencia con todas las vueltas para el de todos de las esquinas y su protección mecánica.
Aplicación de otros posibles perfiles accesorios con mortero adhesivo, no está permitido el uso de perfiles cincados o de hierro pintado y la aplicación mediante clavos.

Application avec un mortier adhésif des profils protège-angle au niveau de tous les redans pour le plombage des arêtes et leur protection mécanique.
Application d'éventuels autres profils supplémentaires avec du mortier adhésif (il n'est pas permis d'utiliser des profils galvanisés ou en fer peint; de même, il ne faut pas appliquer de clous).



*Normal plugging scheme*

*Esquema de colocación de tacos normal*

*Schéma du chevillage normal*





*Reinforced plugging scheme*

*Esquema de colocación de tacos reforzada*

*Schéma du chevillage renforcé*

To achieve the reinforced thin render, apply levelling mortar on the insulating panels and whilst still wet, bed in a special sized alkali-resistant, woven glass fibre mesh.
This glass fibre mesh, applied vertically, must overlap by at least 10 cm and by 15 cm near corners, which are already protected by corner profiles.
Bed in the mesh uniformly, not removing the fine mortar but redistributing it over all the surface avoiding the formation of any folds which must never be eliminated by cutting the mesh.
For areas subject to accidental damage and for the base of buildings, use the special reinforced mesh.

Realización del enlucido en capa fina armado mediante aplicación sobre los paneles aislantes de mortero de enlucido e introducción posterior, con el mortero todavía fresco, de la malla adecuada de tejido de fibra de vidrio con apresto, antialcalina y antidesmalladora.
El solapado de las telas de malla, aplicadas en sentido vertical, deberá ser de al menos 10 cm y de 15 cm en proximidad de las vueltas, protegidos ya con perfiles cantoneras.
Introducir la malla de modo uniforme, sin quitar el enlucido pero distribuyéndolo sobre toda la superficie, evitando la formación de posibles pliegues que no deben ser eliminados nunca recurriendo al corte de la malla.
En zonas sometidas a golpes accidentales y en los zócalos de los edificios, utilizar la malla reforzada adecuada.

Réalisation de l'enduit mince armé par application sur les panneaux isolants de mortier lissant et noyage, lorsque le mortier est encore frais, d'un filet spécial en tissu de fibre de verre apprêté, anti-alcalin et anti-démaillant.
La superposition des toiles de filet, appliquées dans le sens de la hauteur, devra être d'au moins 10 cm et de 15 cm à proximité des revers, déjà protégés par les profils protège-angle.
Noyer le filet d'une façon uniforme, sans enlever le mortier lissant, mais en le redistribuant sur toute la surface, en évitant la formation de plis qui ne doivent jamais être éliminés en coupant le filet.
Pour les zones soumises à des chocs accidentels et pour les socles des édifices, utiliser du filet renforcé.



The reinforced coat will be completed with a subsequent levelling coat, when the first coat of mortar is completely dry to protect the mesh and cover it completely.
If profiles with an incorporated mesh have not been used at the edges, about 15 cm of mesh must be folded, on both sides.
It is advisable to reinforce the mesh at openings, applying mesh pieces of dimensions of 25 x 35 cm positioned at 45°, so as to withstand the concentration of stresses without causing small cracks on the surface.

La capa armada será completada con UNI Enlucido posterior una vez secada la primera capa de mortero de protección y una vez que se haya cubierto completamente la malla. En correspondencia con las esquinas, si no se empleado perfiles con malla incorporada, se deberá dar la vuelta a aproximadamente 15 cm de malla, por ambos lados.
Se aconseja reforzar la malla de correspondencia con las aberturas, aplicando cartabones de 25 x 35 cm situados a 45° para soportar la concentración de tensiones sin crear microlesiones superficiales.

La couche armée sera complétée d'un nouveau lissage lorsque la première couche de mortier sera complètement sèche, de façon à protéger et à compléter la couverture du filet.
Au niveau des arêtes, si l'on n'a pas utilisé de profils avec filet incorporé, il faut rabattre environ 15 cm de filet sur les deux côtés.
Il est conseillé de renforcer le filet au niveau des ouvertures, en appliquant des mouchoirs des 25 x 35 cm agencés à 45° de manière à supporter la concentration de tensions sans provoquer de micro-lésions superficielles.

To achieve the finishing coat to protect the entire system, once the levelling coat is completely dry, follow the instructions contained in the technical information sheets of the products chosen.

Efectuar la capa de acabado para protección de todo el sistema una vez secado el enlucido; realizarlo siguiendo las indicaciones contenidas en las fichas técnicas correspondientes a los productos elegidos.

Réalisation de la couche de finition protégeant tout le système lorsque le lissage est complètement sec. Travailler en suivant les indications contenues sur les fiches techniques relatives aux produits choisis.

Thick renderings should be applied directly on the levelling coat, with methods appropriate to the type of product; application of undercoats depends on the thickness of the rendering.

A paint finish requires the application of a coat of levelling plaster.
A light finishing colour is recommended, or at least one with a light reflection index of more than 25 % for insulation thicknesses of up to 10 cm.
Horizontal and vertical interruption bands must be provided for, in order not to show defects deriving from resumptions of application.

Los revestimientos de espesor han de aplicarse directamente sobre la capa de enlucido con procedimientos apropiados al tipo de producto. Las eventuales manos de fondo son funcionales al espesor del revestimiento.

El acabado con pintura requiere esparcir una mano de enlucido trabajado “civil”.
Se aconseja un color de acabado claro o, en todo caso, con un índice de reflexión a la luz superior al 25% para espesores de aislante de hasta 10 cm.
Deberán ser previstas franjas de interrupción horizontales y verticales, para que no se muestren defectos derivados de empalmes de aplicaciones.

Les revêtements épais doivent être appliqués directement sur la couche de lissage en utilisant des méthodes appropriées au type de produit. Les éventuelles couches de fond dépendent de l’épaisseur du revêtement.

La finition à la peinture réclame l’application d’une couche de lissage effectuée “façon civile”.
Il est conseillé d’utiliser une couleur de finition claire, ou ayant du moins un taux de réfléchissement à la lumière supérieur à 25 % pour les épaisseurs d’isolant atteignant 10 cm.
Il est nécessaire de prévoir des bandes d’interruption horizontales et verticales, afin de ne pas souligner les défauts dus aux reprises.

*Other accessory, functional and/or decorative components, are correlated with the complexity of the project and must be inserted in the various application stages according to their specific function, in order to guarantee the complete reliability of the system.*

*Otros componentes accesorios, funcionales y/o decorativos, están en relación con la complejidad de proyecto y deberán ser colocados en las distintas fases de aplicación según la función específica, para garantizar una completa fiabilidad al sistema*

*D’autres composants secondaires, fonctionnels et/ou décoratifs, sont liés à la complexité du projet et devront être posés lors des différentes phases de l’application et selon leur propre fonction, afin de garantir la fiabilité totale du système*

# LAYERS OF THE SYSTEM
# LAS CAPAS DEL SISTEMA
# LES COUCHES DU SYSTÈME

TermoK8® is made up of components which perform specific functions and which constitute a single "package". Compatibility and synergy between these elements are fundamental for the qualitative and behavioural characteristics of the whole system.

TermoK8® está constituido por componentes que asumen funciones específicas y que constituyen un "paquete" único. La compatibilidad y la sinergia entre estos elementos son fundamentales para las características cualitativas y de comportamiento de todo el sistema.

TermoK8® se constitue de composants qui répondent à des fonctions spécifiques et qui constituent un "paquet" unique. La compatibilité et la synergie entre ces éléments sont fondamentales pour garantir les caractéristiques de qualité et de comportement de tout le système.

| Name of the layer<br>Denominación de la capa<br>Dénomination de la couche | Components<br>Componentes<br>Composants | Functions<br>Funciones<br>Fonctions |
|---|---|---|
| Insulating layer<br>Capa aislante<br>Couche isolante | - Adhesive mortar<br>- Mechanical fixing elements<br>- Mortero adhesivo<br>- Elementos de fijación mecánica<br>- Mortier adhésif<br>- Éléments de fixation mécanique | - Fixing<br>- Fijación<br>- Fixation |
| | - Insulating panels<br>- Paneles aislantes<br>- Panneaux isolants | - Thermo-hygrometric and acoustic protection<br>- Protección termo-higrométrica y acústica<br>- Protection thermohygrométrique et acoustique |
| Reinforced thin render<br>Enfoscado de capa fina armado<br>Enduit mince armé | - Smooth mortar<br>- Reinforcing mesh<br>- Mortero alisador<br>- Malla de armadura<br>- Mortier lissant<br>- Filet d'armature | - Mechanical resistance<br>- Resistencia mecánica<br>- Résistance mécanique |
| Finishing coat<br>Revoque de acabado<br>Enduit mince armé | - Micro-coating<br>- Thin coating<br>- Thick coating<br>- Modular Rendering<br>- Decorative elements<br>- Microrevestimiento<br>- Revestimiento de bajo espesor<br>- Revestimiento de alto espesor<br>- Revestimiento Modular<br>- Elementos decorativos<br>- Micro-revêtement<br>- Revêtement à bas épaisseur<br>- Revêtement à haut épaisseur<br>- Revêtement modulaire<br>- Éléments décoratifs | - Resistance to atmospheric agents<br>- Resistance to UV rays<br>- Chemical resistance<br>- Aesthetics<br>- Resistencia a los agentes atmosféricos<br>- Resistencia a los rayos UV<br>- Resistencia química<br>- Estética<br>- Résistance aux agents atmosphériques<br>- Résistance aux rayons ultraviolets<br>- Résistance chimique<br>- Esthétique |




| | | |
|---|---|---|
| Ⓐ *substrate* | Ⓐ *soporte* | Ⓐ *support* |
| Ⓑ *adhesive* | Ⓑ *aglutinante* | Ⓑ *adhésif* |
| Ⓒ *insulation* | Ⓒ *aislante* | Ⓒ *isolant* |
| Ⓓ *smooth mortar* | Ⓓ *mortero de enlucido* | Ⓓ *mortier lissant* |
| Ⓔ *reinforcing mesh* | Ⓔ *malla de armadura* | Ⓔ *filet d'armature* |
| Ⓕ *smooth mortar* | Ⓕ *mortero de enlucido* | Ⓕ *mortier lissant* |
| Ⓖ *finishing coat* | Ⓖ *revoque de acabado* | Ⓖ *revêtement de finition* |

# THE SYSTEMS
# LOS SISTEMAS
# LES SYSTÈMES

## For all tastes

Over the years TermoK8® has undergone the necessary evolution to respond to the growing technical and aesthetic needs of the construction market and to comply with legislation on the building industry.
TermoK8® comprises a vast range of differentiated systems to intervene in projects requiring insulation, protection and recovery with targeted solutions of high specialization and complete reliability over time.

## Para todos los gustos

TermoK8® ha sufrido en estos años las necesarias evoluciones para responder a las crecientes necesidades técnicas y estéticas del mercado de la construcción y de adaptación a las normativas en materia de edificación.
TermoK8® comprende una amplia gama de sistemas diferenciados para intervenir en el ámbito del aislamiento, protección y rehabilitación con soluciones dirigidas a la alta especialización y completa fiabilidad en el tiempo.

## Pour tous les goûts

TermoK8® a connu, au cours des dernières années, des évolutions qui lui ont permis de répondre aux exigences techniques et esthétiques de plus en plus pointues du marché des constructions et se conformer aux normes prévues pour le secteur du bâtiment.
TermoK8® comprend une vaste gamme de systèmes différenciés pour intervenir dans le domaine de l'isolation, de la protection et de la récupération, avec des solutions centrées hautement spécialisées et assurant une fiabilité complète dans le temps.

## TermoK8® CLASSICO

The ideal solution for complying simply and effectively with the rules on the subject of Energy Efficiency ensuring all the advantages of quality rendering as regards both construction and maintenance.
A system awarded ETAG certification.

## TermoK8® CLASSICO

Solución ideal para cumplir con facilidad y eficacia con las disposiciones en materia de Eficiencia Energética (d.lgs. 311) asegurando todas las ventajas de un revestimiento exterior de techo invertido de calidad, tanto durante la construcción como durante el mantenimiento.
Sistema que cuenta con la certificación ETAG.

## TermoK8® CLASSICO

Solution idéale pour se conformer de façon simple et efficace aux dispositions prévues en matière d'efficience énergétique (d.l. 311), en assurant tous les avantages d'un système d'isolation thermique par extérieur de qualité aussi bien pendant la construction que lors de l'entretien.
Système muni de la certification ETAG.

## TermoK8® FONOSTOP

The ideal solution for complying specifically with legislation on acoustic pollution. The system features as insulation a double panel developed to guarantee the best acoustic insulation combined with thermal insulation. A system awarded sound absorbency certification.

## TermoK8® FONOSTOP

Solución ideal para cumplir de modo específico con las normas de Ley en materia de polución acústica (Ley Marco 447-95). El sistema prevé como aislante un panel acoplado estudiado para garantizar el mejor aislamiento acústico en combinación con el térmico. Sistema que cuenta con certificación de fonoabsorbencia.



## TermoK8® FONOSTOP

Solution idéale pour se conformer de façon spécifique aux normes dictées par la loi en matière de pollution acoustique (Loi Cadre 447-95). L'isolant prévu par le système est un panneau couplé pour garantir la meilleure isolation acoustique et thermique. Système muni d'une certification d'absorption acoustique.

## TermoK8® VENTILATO

The ideal solution for restoring external surfaces affected by a high humidity content and the associated problems. The insulating panel holds an air chamber allowing the movement of air, to ensure correct removal of the water vapour contained in the walls treated.

## TermoK8® VENTILATO

Solución ideal para sanear superficies exteriores afectadas por un elevado contenido de humedad y por sus correspondientes patologías. El panel aislante alberga una cámara de aire en movimiento que asegura una correcta eliminación del vapor de agua contenido en las paredes tratadas.



## TermoK8® VENTILATO

Solution idéale pour assainir les surfaces extérieures frappées par une forte humidité et par les problèmes en découlant. Le panneau isolant abrite une chambre à air en mouvement qui assure une élimination correcte de la vapeur d'eau qui est contenue dans les murs traités.




## TermoK8® MECCANICO

The ideal solution for the restoration of particularly degraded external surfaces, without intervening with laborious and expensive preparatory work.

## TermoK8® MECCANICO

Solución ideal para restablecer superficies exteriores especialmente deterioradas, sin intervenir con obras de preparación laboriosas y costosas.



## TermoK8® MECCANICO

Solution idéale pour réparer les surfaces extérieures particulièrement dégradées, sans devoir effectuer de travaux de préparation laborieux et coûteux.

## TermoK8® HR

A solution designed to obtain external surfaces with high mechanical resistance to impact; it envisages the creation of a very thick reinforced smooth coating (up to 6/8 mm) and premium granulometry.

## TermoK8® HR

Solución dirigida a obtener superficies exteriores de elevada resistencia mecánica a los golpes; prevé la realización de UNI Enlucido armado de elevado espesor (hasta 6/8 mm).



## TermoK8® HR

Solution visant à réaliser des surfaces extérieures garantissant une haute résistance mécanique aux chocs. Elle prévoit la réalisation d'un lissage armé de forte épaisseur (jusqu'à 6/8 mm).




## TermoK8® STORICO

A solution which enables a smooth external surface to be obtained, suitable for finishing with plain or decorative paintwork; particularly suitable for old style effects for interventions of a historical and artistic nature.

## TermoK8® STORICO

Solución que permite obtener una superficie externa lisa, adecuada para recibir hospedar acabados con pinturas de un solo color o decorativas. Especialmente indicado para efectos velados envejecedores en intervenciones de carácter histórico y artístico.



## TermoK8® STORICO

Solution permettant d'obtenir une surface extérieure lisse, pouvant être soumise à des finitions de peinture à teinte unie ou décoratives. Système particulièrement indiqué pour les effets voilés et vieillissants pour les interventions de nature historique ou artistique.




## TermoK8® MODULAR D

A solution which permits particular external surfaces personalized with modular coatings: from the “exposed bricks” finishing type to that with ceramic elements of Stoneware or Clinker.

## TermoK8® MODULAR D

Solución que permite superficies exteriores especiales personalizadas con revestimientos modulares: desde el acabado tipo caravista al acabado con elementos cerámicos de Gres o Clinker.

## TermoK8® MODULAR D

Solution permettant de réaliser des surfaces extérieures particulières, personnalisées avec des revêtements modulaires : de la finition type “brique visible” à la finition à éléments céramiques en grès ou en clinker.

## TermoK8® SLIM

An ideal solution for combining high thermal efficiency and thin insulation.
Particularly suitable in enhancing the energy efficiency of existing buildings thanks to reduced thicknesses with the same insulating capacity.

## TermoK8® SLIM

Solución ideal para combinar eficiencia térmica y bajo espesor de aislante.
Especialmente indicado en la recalificación energética de edificios existentes gracias a espesores reducidos a igualdad de poder aislante.



## TermoK8® SLIM

Solution idéale pour associer une haute efficience thermique et une basse épaisseur d’isolant.
Système particulièrement indiqué pour la réhabilitation énergétique de bâtiments préexistants, grâce à des épaisseurs réduites pour un pouvoir isolant égal.

## TermoK8® MINERALE L.R.

The ideal solution for coating and insulating a building paying particular attention to the thermo-acoustic characteristics and the fire resistance of the system; it is characterized by high transpiration and by a mainly mineral composition.

## TermoK8® MINERALE L.R.

Solución ideal para revestir y aislar el edificio poniendo especial atención en las características termoacústicas y de resistencia al fuego del sistema. Se caracteriza por una elevada transpirabilidad y por una composición predominantemente mineral.



## TermoK8® MINERALE L.R.

Solution idéale pour revêtir et isoler l'édifice en prêtant une attention particulière aux caractéristiques thermoacoustiques et de résistance au feu du système. Ce système se caractérise par une haute respirabilité et par une composition essentiellement minérale.

## TermoK8® MINERALE SU.

The ideal solution in the context of ecological building design; besides its mineral composition, it uses natural amber coloured cork as insulation, with certification of eco-compatibility.

## TermoK8® MINERALE SU.

Solución ideal en el ámbito de los proyectos de bioconstrucción; además de su composición mineral, utiliza como aislante corcho negro natural, dotado de certificación de eco compatibilidad.



## TermoK8® MINERALE SU.

Solution idéale dans le cadre de la conception bio-bâtiment. En plus des éléments minéraux, ce système utilise le liège ambré naturel en guise d'isolant et il est muni d'une certification de compatibilité avec l'environnement.

ON WWW.TERMOK8.COM IT IS POSSIBLE TO DOWNLOAD THE SPECIFICATIONS OF EVERY SINGLE SYSTEM.

EN LA PÁGINA WEB WWW.TERMOK8.COM ES POSIBLE DESCARGAR LAS DESCRIPCIONES DE LA PARTIDA DE CADA SISTEMA.

SUR LE SITE WWW.TERMOK8.COM IL EST POSSIBLE TÉLÉCHARGER LES RUBRIQUES DU CAHIER DES CHARGES DE CHAQUE SYSTÈME.

# SPECIFICATIONS

## TermoK8® CLASSICO

All external facade surfaces will be rendered on site with the TermoK8® CLASSICO cycle.

**Insulating Layer**
The initial alignment and containment of the insulation system will be achieved by mechanical application, with anchor plugs, an aluminium alloy section (base profile) around the perimeter of the ground floor of the building and, if required, onto the basement walls, in accordance with the thickness of the insulation.
Insulating panels in SEP 120 (sintered expanded polystyrene) are installed, complying with the UNI EN ISO 13163 regulations, dimensions 100 x 50 cm for a thickness depending on the design calculation.
The panels will be anchored to the surfaces of the facades (placed horizontally starting from the bottom and with vertical offsets) by spreading Klebocem adhesive mortar, based on synthetic resins, in strips along the perimeter of the slab and in central points, ensuring correct adhesion of the perimeter of the insulating panel to the support and excellent planarity.
If the support does not guarantee good adhesion, 4-6 special anchor plugs per $m^2$ with an anchorage depth of at least 4 cm in the solid part of the wall can be inserted. The anchor plugs must always be prescribed when supports with mechanical characteristics of doubtful resistance are present, whereas they can be omitted in application on non-rendered hollow block work.
Before smooth rendering of the insulating panels, corner profiles must be applied at all the angles to protect the whole insulation system (the use of galvanized or painted steel profiles is not permitted).
Any small differences on the surface must be corrected by sanding.

# DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

## TermoK8® CLASSICO

Todas las superficies exteriores de fachada serán revestidas en obra por el ciclo TermoK8® CLASSICO.

**Capa Aislante**
La alineación inicial y contención del sistema de aislamiento será realizada mediante la aplicación mecánica, por medio de tacos de expansión, de un perfil de aleación de aluminio (perfil de arranque) perimetralmente a la planta baja del edificio y eventualmente a las paredes de los desfondados, en función del espesor del aislante.
Aplicación de paneles aislantes de EPS 120 (poliestireno expandido sinterizado) conforme a la norma UNI EN ISO 13163, de un tamaño 100 x 50 cm para un espesor funcional al calculo del proyecto.
El anclaje de los paneles a las superficies de fachada colocados en horizontal partiendo desde abajo y con las fugas verticales trabadas, será realizado esparciendo el mortero adhesivo Klebocem a base de resinas sintéticas, por soleras a lo largo del perímetro de la losa y por puntos centrales asegurando una correcta adhesión perimétrica del panel aislante al soporte y una buena planaridad.
Introducción eventual, en caso de que el soporte no garantice un buen encolado, de tacos de expansión adecuados a razón de 4-6 por $m^2$ con una profundidad de anclaje de al menos 4 cm en la parte sana del soporte mural. Los tacos deben ser siempre utilizados en presencia de soportes con características mecánicas de dudosa resistencia, mientras que pueden no emplearse en la aplicación sobre soportes de ladrillo no enfoscado.
Antes del enlucido de los paneles aislantes, deberán ser aplicadas en correspondencia con todas las vueltas las cantoneras para proteger todo el sistema aislante. No está permitido el uso de perfiles cincados o de hierro barnizado.
Los posibles pequeños desniveles deberán ser corregidos mediante el lijado de las superficies.

# RUBRIQUE DU CAHIER DES CHARGES

## TermoK8® CLASSICO

Toutes les surfaces extérieures de façade seront revêtues lors de l'application du système TermoK8® CLASSICO.

**Couche Isolante**
L'alignement de départ et de colmatage du système d'isolation sera réalisé au moyen d'une application mécanique, avec des chevilles expansibles, d'un profilé en alliage d'aluminium (profil de départ) sur le pourtour du rez-de-chaussée de l'édifice et. éventuellement, des murs des éléments défoncés, en fonction de l'épaisseur de l'isolant.
Application de panneaux isolants en EPS 120 (polystyrène expansé sintérisé) conformément à la norme UNI EN ISO 13163, de 100 x 50 cm pour une épaisseur dépendant du calcul de conception.
L'ancrage des panneaux sur les surfaces de façade (posés à l'horizontale en partant du bas et avec les jointoiements verticaux décalés), sera réalisé en posant du mortier adhésif Klebocem à base de résines synthétiques, pour bordures posées le long du périmètre de la plaque et par points centraux en assurant une adhérence périmétrale correcte du panneau isolant au support et une bonne planéité.
La pose éventuelle, au cas où le support ne garantirait pas un bon collage, de chevilles expansibles à raison de 4-6 par $m^2$, avec une profondeur d'ancrage d'au moins 4 cm dans la partie saine du support en maçonnerie. Les chevilles doivent toujours être adoptées en présence de supports aux caractéristiques mécaniques d'une résistance indéniable, tandis qu'elles peuvent être omises dans l'application sur des supports en briques non revêtues d'enduit.
Avant le lissage des panneaux isolants, il faudra appliquer des protège-angle au niveau de tous les revers, pour protéger tout le système isolant (l'emploi de profils galvanisés ou en fer peint n'est pas admis).
Les éventuelles petites différences de niveau devront être corrigées en ponçant les surfaces au papier de verre.

**Reinforced thin render**

The insulating panels will be coated in place with Klebocem levelling mortar and whilst still wet, bed in Armatex C1, a special sized alkali-resistant, woven glass fibre mesh. The overlaps of the mesh must be at least 10 cm and 15 cm near corners, which are already protected by corner profiles.

When the first coat of mortar is completely dry, finish the reinforced coat by applying a subsequent levelling coat to completely cover the mesh.

**Enfoscado de capa fina armado**

Los paneles aislantes serán revestidos en obra con mortero de enlucido Klebocem en el que será introducida, con el mortero todavía fresco, la malla de tejido de fibra de vidrio con apresto antialcalina y antidesmalladora Armatex C1. El solapado de las telas de malla deberá ser al menos 10 cm y de 15 cm en proximidad de las esquinas, protegidas ya con perfiles cantoneras.

La capa armada será completada con un enlucido posterior una vez secada la primera capa de mortero para cubrir la malla completamente.

**Enduit mince armé**

Les panneaux isolants seront r vêtus avec du mortier lissant Klebocem dans lequel sera noyé, sur le mortier encore frais, le filet en tissu de fibre de verre apprêté anti-alcalin et anti-démaillant Armatex C1. La superposition des toiles de filet devra être d'au moins 10 cm et de 15 cm à proximité des revers, déjà protégés par des profils protège-angle.

La couche armée sera complétée avec un nouveau lissage lorsque la première couche de mortier sera complètement sèche, pour recouvrir le filet.

**Finishing coat**

When the surface is completely dry, apply a single continuous layer of the granular coating Rivatone Plus, (in the granulometry available) with a trowel and then level. This coating has a wide spectrum of action against algae blackening and is specifically formulated for rendering systems.

A light finishing colour is recommended, or at least one with a light reflection index of more than 25 % for insulation thicknesses of up to 10 cm.

Horizontal and vertical interruption bands must be provided for, in order not to show defects deriving from resumptions of application.

During application the ambient temperature must be between +5°C and +35°C with relative humidity of no more than 80%.

**Revoque de acabado**

Una vez que haya secado la capa completamente, será aplicada con espátula a una sola mano y a continuación allanada, una capa continua de revoque granulado (en las granulometrías disponibles) de amplio espectro de acción contra el ennegrecimiento producido por algas, Rivatone Plus, específicamente formulado para sistemas de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior Compuesto).

Se aconseja un color de acabado claro o, en todo caso, con un índice de reflexión a la luz superior al 25% para espesores de aislante de hasta 10 cm.

Deberán ser previstas franjas de interrupción horizontales y verticales, para que no se muestren defectos derivados de empalmes de aplicaciones.

Durante la aplicación la temperatura ambiente debe estar comprendida entre los +5°C y los +35°C con una humedad relativa no superior al 80%.

**Revêtement de finition**

Lorsque la couche sera complètement sèche, on appliquera à la spatule en un seul passage, que l'on talochera par la suite, une couche continue de revêtement granulé (dans les granulométries disponibles) à large spectre d'action contre le noircissement dû aux algues, Rivatone Plus, spécialement conçu pour les systèmes d'isolation thermiques.

Il est conseillé d'utiliser une couleur de finition claire, ou ayant du moins un taux de réfléchissement à la lumière supérieur à 25 % pour les épaisseurs d'isolant atteignant 10 cm.

Il est nécessaire de prévoir des bandes d'interruption horizontales et verticales, afin de ne pas souligner les défauts dus aux retouches.

Pendant l'application, la température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C, avec une humidité relative non supérieure à 80%.

**Accessories**
To ensure that the system is completed correctly, accessories will be used on expansion, connection joints and interface between the insulation system and the containment and/or protection profiles and sealed with the use of a suitable paintable sealant.
Any other functional and/or decorative accessory components are dependent on the complexity of the project.

N.B. Preparation of the Specifications requires particular attention to the conditions of the substrate and the resolution of the various “critical issues” of the building, it must thus be personalized for every single project.

**Accesorios**
Las juntas de dilatación y de unión entre el sistema aislante y los perfiles de contención y/o protección, serán tratados con el uso de los accesorios necesarios para la buena realización del sistema y sellados mediante el uso de sellador sobrebarnizable.
Otros posibles componentes accesorios funcionales y/o decorativos están en relación con la complejidad del proyecto.

N.B. La redacción de la Descripción de la Partida requiere una especial atención a las condiciones en que se encuentra el soporte y a la resolución de los diferentes “nudos críticos” del edificio, por tanto, debe ser personalizada para cada uno de los proyectos.

Accessoires
Les joints de dilatation et de raccordement entre le système isolant et les profils de colmatage et/ou de protection seront traités en utilisant les accessoires nécessaires à la bonne réalisation du système et scellés avec une adéquate colle pour sceller pouvant être peint.
Les autres éventuels composants complémentaires fonctionnels et/ou décoratifs dépendent de la complexité du projet.

N.B. La rédaction de la Rubrique du Cahier des Charges exige que l’on prête une attention particulière aux conditions dans lesquelles se trouve le support et à la résolution des différents “problèmes critiques” de l’édifice. Il en découle donc qu’elle doit être personnalisée pour chaque projet.



# THE COMPONENTS
# LOS COMPONENTES
# LES COMPOSANTS

## Building quality “one piece at a time”

Components, accessories and finishes constitute, in complete synergy, an inseparable package destined to become an integral part of the building system.
Full compatibility of the qualitative and behavioural characteristics guarantees the total reliability of the system, for an integral quality built one piece at a time.

## Construir la calidad “pieza a pieza”

Componentes, accesorios y acabados constituyen, en plena sinergia, un paquete inseparable destinado a convertirse en parte integrante del sistema edificio. La plena compatibilidad de las características cualitativas y de comportamiento garantiza la total fiabilidad del sistema, para una calidad integral construida pieza a pieza.

## Construire la qualité “pièce par pièce”

Les composants, les accessoires et les finitions constituent, dans la plus grande synergie, un paquet indivisible qui est appelé à devenir une partie intégrante du “système édifice”. La compatibilité totale des caractéristiques qualitatives et comportementales garantit la fiabilité totale du système, pour assurer une qualité intégrale construite pièce par pièce.

# ADHESIVES AND SMOOTH RENDERS
# AGLUTINANTES Y ENLUCIDOS
# ADHÉSIFS ET AGENTS DE LISSAGE

## Lecocem

Adhesive and smooth render in paste for SEP insulating panels.

Aglutinante y enlucido en pasta para paneles aislantes de eps.

Adhésif et mortier de lissage en pâte pour panneaux isolants en EPS.

## Lecocem 100

High-performance adhesive and smooth render in paste for SEP, PEX, mineral fibre and cork insulating panels.

Aglutinante y enlucido en pasta de alta adherencia para paneles aislantes de eps, epx, fibras minerales y corcho.

Adhésif et de lissage en pâte à haute adhérence pour panneaux isolants en EPS, EPX, fibres minérales et liège.

## Klebocem

Universal adhesive and levelling mortar in powder.
Grey.
Available also with larger granulometry (Klebocem Grosso).

Mortero para pegar y para enlucir universal en polvo.
Gris.
Disponible también en granulometría aumentada (Klebocem Grosso).

Mortier adhésif et de lissage universel en poudre.
Gris.
Disponible également en granulométrie majorée (Klebocem Grosso).

## Klebocem Minerale

Adhesive and levelling mortar in powder, particularly suitable for bio-compatible insulation.
White.

Mortero para pegar y para enlucir en polvo especialmente indicado para aislantes biocompatibles.
Blanco.

Mortier adhésif et de lissage en poudre particulièrement indiqué pour les isolants biocompatibles.
Blanc.

## Rasogum

Specific levelling mortar in paste for finishing coat.

Mortero para enlucir en pasta específica para enlucido “civil”.

Mortier lissant en pâte spécifique pour lissage façon “civile”.

# INSULATING MATERIALS
# AISLANTES
# ISOLANTS

## Polistirene (EPS 100, 120)



### Polystyrene (SEP 100, 120)

Thermo-insulating panel in self-extinguishing sintered expanded polystyrene. Available also in an overlapping edge version.
SEP 150 on request after technical assessment. Product in compliance with the UNI EN 13163 regulations.
Dimensions (cm): 100 x 50
Thickness (cm): from 3 to 10
(Greater thicknesses on request)

### Poliestireno (EPS 100, 120)

Panel termoaislante de poliestireno expandido sinterizado autoextinguible. Disponible también en versión lijada. EPS 150 bajo petición después de valoración técnica.
Fabricado conforme a la norma UNI EN 13163
Dimensiones (cm): 100 x 50
Espesor (cm): de 3 a 10
(Espesores superiores bajo petición)

### Polystyrène (EPS 100, 120)

Panneau thermoisolant en polystyrène expansé sintérisé auto-extinguible.
Également disponible en version à battants.
EPS 150 sur demande après évaluation technique.
Produit conforme à UNI EN 13163.
Dimensions (cm): 100 x 50
Epaisseur (cm): de 3 à 10
(Épaisseurs supérieures sur demande)

## Polistirene Ventilato (EPS 120)

### Ventilated Polystyrene (SEP 120)

Thermo-insulating panel in self-extinguishing sintered expanded polystyrene, fitted with “ventilation channels” of an appropriate dimension and with connection channels to the horizontal joint of the slabs for the TermoK8® Ventilato system.
Product in compliance with the UNI EN 13163 regulations.
Dimensions (cm): 100 x 50
Standard thickness (cm): 8

### Poliestireno Ventilado (EPS 120)

Panel termoaislante de poliestireno expandido sinterizado autoextinguible, dotado de “cañas de ventilación” de tamaño adecuado y de canales de unión horizontal de las placas para el sistema TermoK8® Ventilato.
Fabricado conforme a la norma UNI EN 13163.
Dimensiones (cm): 100 x 50
Espesor estándar (cm): 8

### Polystyrène Ventilé (EPS 120)

Panneau thermoisolant en polystyrène expansé sintérisé auto-extinguible, muni de “cannes de ventilation” d’une dimension opportune et de canaux de raccordement à la jonction horizontale des plaques pour le système TermoK8® Ventilato.
Produit conforme à la norme UNI EN 13163
Dimensions (cm): 100 x 50
Épaisseur (cm): 8

## Polistirene Meccanico (EPS 120)

### Mechanic Polystyrene (SEP 120)

Thermo-insulating panel in self-extinguishing sintered expanded polystyrene (SEP), ground along the four sides with suitable grooves for fixing to the sections of the TermoK8® Meccanico system.
Product in compliance with the UNI EN 13163 regulations.
Dimensions (cm): 60 x 60
Standard thickness (cm): 5, 6

### Poliestireno Mecánico (EPS 120)

Panel termoaislante de poliestireno expandido sinterizado (EPS) autoextinguible, fresado a lo largo de los cuatro lados con estrías adecuadas para la fijación a los perfiles del sistema TermoK8® Meccanico. Fabricado conforme a la norma UNI EN 13163.
Dimensiones (cm): 60 x 60
Espesor estándar (cm): 5, 6

### Polystyrène Mécanique (EPS 120)

Panneau thermoisolant en polystyrène expansé sintérisé (EPS) auto-extinguible, fraisé le long des quatre côtés avec des rainures opportunes pour le fixation aux profils du système TermoK8® Mécanique. Produit conforme à la norme UNI EN 13163.
Dimensions (cm): 60 x 60
Épaisseur (cm): 5, 6

## Pannello Stiferite Class S



### Stiferite S Class Panel

Thermo-insulating panel with low thermal conductivity in expanded polyiso containing no CFC or HCFC, lined on both sides with a saturated glass veil, for the TermoK8® SLIM system.
Product in compliance with the UNI EN 13165 regulations.
Dimensions (cm): 120 x 60
Thicknesses (cm): from 2 to 10

### Panel Stiferite Class S

Panel termoaislante de baja conductividad térmica de espuma polyiso expandida sin uso de CFC o HCFC, revestido por ambos lados con capa de vidrio saturado; para el sistema TermoK8® SLIM.
Fabricado conforme a la norma UNI EN 13165
Dimensiones (cm): 120 x 60
Espesores (cm): de 2 a 10

### Panneau Stiferite Class S

Panneau thermoisolant à basse conductivité thermique en mousse polyiso expansée sans emploi de CFC ou HCFC, revêtu sur les deux côtés avec un voile de verre saturé; pour le système TermoK8® SLIM.
Produit conforme à la norme UNI EN 13165.
Dimensions (cm): 120 x 60
Épaisseurs (cm): de 2 à 10

## Lana di Roccia



### Rockwool
Thermo-insulating panel of rockwool mineral fibre obtained by melting and spinning volcanic rock for the TermoK8® Minerale L.R. system.
Product in compliance with the UNI EN 13162 regulations.
Dimensions (cm): 100 x 50
Thickness (cm): 5, 6, 8, 10
Density (kg/m³): 130

### Lana de Roca
Panel termoaislante de fibra mineral de lana de roca obtenida de la fusión e hilado de la roca volcánica para el sistema TermoK8® Minerale L.R.
Fabricado conforme a la norma UNI EN 13162.
Dimensiones (cm): 100 x 50
Espesor (cm): 5, 6, 8, 10
Densidad (kg/m³): 130

### Laine de roche
Panneau thermoisolant en fibre minérale de laine de roche obtenue à partir de la fusion et du filage de la roche volcanique pour le système TermoK8® Minerale L.R.
Produit conforme à UNI EN 13162.
Dimensions (cm): 100 x 50
Epaisseur (cm): 5, 6, 8, 10
Densité (kg/m³): 130

## Sughero Ambrato

### Amber Coloured Cork
Biologic thermo-insulating panel of pure, self-expanding, self-glued cork, free of chemical adhesives, for the TermoK8® Minerale S.U. system.
Product in compliance with the European EN 13170 Standard, certified by ICEA (Institute for Ethical and Environmental Certification), certified for eco-building.
Dimensions (cm): 100 x 50
Thickness (cm): 4, 5, 6, 8
Density (kg/m³): 110, 130

### Corcho negro
Panel termoaislante biológico de corcho autoexpandido autocolado puro, sin aglutinantes químicos para el sistema TermoK8® Minerale S.U.
Fabricado conforme a la norma europea EN 13170, certificado ICEA (Instituto para la certificación ética y ambiental), certificado para la bioconstrucción.
Dimensiones (cm): 100 x 50
Espesor (cm): 4, 5, 6, 8
Densidad (kg/m³): 110, 130

### Liège ambré
Panneau thermoisolant biologique en liège auto-expansé autocollé pur, sans adhésifs chimiques pour le système TermoK8® Minerale S.U.
Produit conforme à la Norme Européenne EN 13170, certifié ICEA (Institut pour la certification éthique et éventuelle), certificat pour le bio-bâtiment.
Dimensions (cm): 100 x 50
Epaisseur (cm): 4, 5, 6, 8
Densité (kg/m³): 110, 130

# Pannello Fonostop

## Fonostop Panel

Thermo-insulating panel in which a slab of rockwool is coupled with a slab of SEP 100, developed specifically to guarantee the best acoustic insulation combined with thermal insulation, for the TermoK8® Fonostop system.
Product in compliance with UNI EN 13163 and UNI EN 13162 standards.
Dimensions (cm): 100 x 50 or 100x60
Standard thickness (cm): 7
(4 Rockwool + 3 SEP)
(Greater thicknesses on request)

## Panel Fonostop

Panel termoaislante en el que van unidas una placa de lana de roca y otra de EPS 100, estudiado específicamente para garantizar el mejor aislamiento acústico en combinación con el térmico; para el sistema TermoK8® Fonostop.
Fabricado conforme a la norma UNI EN 13163 y UNI EN 13162
Dimensiones (cm): 100 x 50
o bien 100 x 60
Espesor estándar (cm): 7
(4 Lana de roca + 3 EPS)
(Espesores superiores bajo petición)

## Panneau Fonostop

Panneau thermoisolant sur lequel sont accouplées une feuille de laine de roche et une d'EPS 100, spécifiquement conçu pour garantir l'isolation acoustique et thermique du meilleur niveau; pour le système TermoK8® Fonostop.
Produit conforme à la norme UNI EN 13163 et UNI EN 13162
Dimensions (cm): 100 x 50 ou 100 x 60
Épaisseur standard (cm): 7
(4 Laine de roche + 3 EPS)
(Épaisseurs supérieures sur demande)

# ANCHOR PLUGS
# TACOS
# CHEVILLES

## Tassello C1-CS ad espansione

### C1-CS anchor plugs
High-density polyethylene anchor plugs with thin head, complete with nails.
Length (cm): 9, 11, 13
(others on request)

### Taco C1-CS de expansión
Taco de expansión de polietileno de alta densidad, cabeza de hongo de bajo espesor, con clavo.
Longitud (cm): 9, 11, 13
(otras bajo petición)

### Cheville C1-CS expansible
Cheville expansible en polyéthylène à haute densité, tête à champignon de basse épaisseur, munie d'un clou.
Longueur (cm): 9, 11, 13
(autres sur demande)

## Tassello C1-CF a battere

### C1-CF hammer-in anchor plugs
High-density polyethylene hammer-in anchor plugs with grip flanges to prevent pull-out and thin beaded head.
Length (cm): 8, 11, 13
(others on request)

### Taco C1-CF de golpeo
Taco de golpeo de polietileno de alta densidad con aletas de cierre para encastar, cabeza de seta de bajo espesor.
Longitud (cm): 8, 11, 13
(otras bajo petición)

### Cheville C1-CF à battre
Cheville à battre en polyéthylène à haute densité avec ailettes de résistance à l'arrachage, tête à champignon de basse épaisseur.
Longueur (cm): 8, 11, 13
(autres sur demande)

# Tassello CT con copritassello



## CT anchor plug with anchor cover

Hidden anchor plug, certified in compliance with ETAG standards.
Two uses possible: flush fitting (with insulating cap inserted into the head of the anchor) and recessed fitting (with SEP or Rockwool insulating anchor cover). Insulating head on request for insulating panel.
Length (cm): 13.5, 15.5, 17.5
(others on request)

## Taco CT con cubretaco

Taco retráctil, certificado según normas ETAG.
Doble posibilidad de uso: montaje en superficie (con tapón aislante integrado en la cabeza del taco) y montaje por penetración (con cubretaco aislante de EPS o Lana de roca). Bajo petición “espiga” para panel aislante.
Longitud (cm): 13.5, 15.5, 17.5
(otras bajo petición)

## Cheville CT avec couvre-cheville

Cheville escamotable, certifiée selon les normes ETAG.
Double possibilité d’emploi : montage superficiel (avec bouchon isolant inséré dans la tête de la cheville) et montage par pénétration (avec couvre-cheville isolant en EPS ou en laine de roche). Sur demande. “taupe” pour panneau isolant.
Longueur (cm): 13.5, 15.5, 17.5
(autres sur demande)

# GLASS FIBRE MESHES
# MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO
# FILETS EN FIBRE DE VERRE

## Armatex C1

Sized woven glass fibre mesh with alkali-resistant treatment.
Weight (g/m²): 0.160
With Ivas logo.

Malla tejida de fibra de vidrio con apresto, antidesmalladora con tratamiento antiálcali.
Peso (g/m²): 0,160
Con logo Ivas.

Filet tissé en fibre de verre apprêté, anti-démaillant, avec traitement anti-alcali.
Poids (g/m²): 0,160
Avec logo Ivas.

## Armatex C1 R



Sized woven glass fibre mesh with alkali-resistant treatment.
Weight (g/m²): 0.360
For reinforced areas.

Malla tejida de fibra de vidrio con apresto, antidesmalladora con tratamiento antiálcali.
Peso (g/m²): 0,360
Para zonas reforzadas.

Filet tissé en fibre de verre apprêté, anti-démaillant, avec traitement anti-alcali.
Poids (g/m²): 0,360
Pour zones renforcées.

# PROTECTION ELEMENTS
# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
# ÉLÉMENTS DE PROTECTION

## Profilo di base

### Basic profile
Natural alkali-resistant aluminium alloy or pre-painted aluminium profile, for initial alignment, protection and containment of the system.
For insulation of thickness (cm): 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (others on request)

### Perfil de Base
Perfil de aleación de aluminio natural antialcalino o aluminio prebarnizado, para la alineación de inicio, protección y contención del sistema.
Para aislantes de espesor (cm): 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (otros bajo petición)

### Profil de Base
Profilé en alliage d'aluminium naturel anti-alcalin ou aluminium pré-peint, pour l'alignement de départ, la protection et le colmatage du système.
Pour isolants de épaisseur (cm): 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (autres sur demande)

## Paraspigolo S25 N

### S25 N Corner Profile
Aluminium alloy profile for sealing right-angled corners and protecting them mechanically.

### Cantonera S25 N
Perfil de aleación de aluminio para el sellado de esquinas de ángulo recto y su protección mecánica.

### Protège-angle S25 N
Profilé en alliage d'aluminium pour le plombage d'arêtes à angle droit et leur protection mécanique.

## Paraspigolo S25 NR



### S25 NR Corner Profile
Aluminium alloy profile pre-coupled with glass fibre mesh (weight 145 g/m²) for sealing right-angled corners and protecting them mechanically.

### Cantonera S25 NR
Perfil de aleación de aluminio preacoplado con malla de fibra de vidrio (gramaje 145 g/m²) para el sellado de esquinas de ángulo recto y su protección mecánica.

### Protège-angle S25 NR
Profilé en alliage d'aluminium pré-couplé avec filet en fibre de verre (grammage: 145 g/m²) pour le plombage d'arêtes à angle droit et leur protection mécanique.

## Paraspigolo S PVC

### S PVC Corner Profile
PVC profile for sealing right-angled corners and protecting them mechanically.

### Cantonera S PVC
Perfil de pvc para el sellado de esquinas de ángulo recto y su protección mecánica.

### Protège-angle S PVC
Profil en PVC pour le plombage d'arêtes à angle droit et leur protection mécanique.

## Paraspigolo S PVCR

### S PVCR Corner Profile
PVC profile pre-coupled with glass fibre mesh (weight 145 g/m²) for sealing right-angled corners and protecting them mechanically.

### Cantonera S PVCR
Perfil de pvc preacoplado con malla de fibra de vidrio (gramaje 145 g/m²) para el sellado de esquinas de ángulo recto y su protección mecánica.

### Protège-angle S PVCR
Profil en PVC pré-couplé avec filet en fibre de verre (grammage: 145 g/m²) pour le plombage d'arêtes à angle droit et leur protection mécanique.

## Paraspigolo Flex



### Flex Corner Profile
PVC profile pre-coupled with glass fibre mesh (weight 145 g/m²) for sealing variable-angled corners and protecting them mechanically.

### Cantonera Flex
Perfil de pvc preacoplado con malla de fibra de vidrio (gramaje 145 g/m²) para el sellado de esquinas de ángulo variable y su protección mecánica.

### Protège-angle Flex
Profil en PVC pré-couplé avec filet en fibre de verre (grammage: 145 g/m²) pour le plombage d'arêtes à angle variable et leur protection mécanique.

## Paraspigolo Archi



### Archi Corner Profile
Aluminium alloy profile for mechanical protection of arch edgeways. Flexible and mouldable.

### Cantonera Archi
Perfil de aleación de aluminio para la protección mecánica de esquinas de arcos. Flexible y modelable.

### Protège-angle Archi
Profilé en alliage d'aluminium pour la protection mécanique d'arêtes d'arcs. Flexible et modelable.

## Paraspigolo Gocciolato



### Drip Rail Corner Profile
PVC profile pre-coupled with glass fibre mesh (weight 145 g/m²) fitted with drip channel for mechanical protection of horizontal right-angled corners and folds.

### Perfil Goterón
Perfil de pvc preacoplado con malla de fibra de vidrio (gramaje 145 g/m²) dispone de goterón para la protección mecánica de esquinas y vueltas horizontales de ángulo recto.

### Profil Larmier
Profil en PVC pré-couplé avec filet en fibre de verre (grammage: 145 g/m²) muni d'un larmier pour la protection mécanique des arêtes et des revers horizontaux à angle droit.

## Profilo Finestre



### Window Profile
PVC profile pre-coupled with glass fibre mesh (weight 145 g/m²) for connecting the system to window and door frames.

### Perfil Ventanas
Perfil de pvc preacoplado con malla de fibra de vidrio (gramaje 145 g/m²) para la unión del sistema a los bastidores de las puertas y ventanas.

### Profil Fenêtres
Profil en PVC pré-couplé avec filet en fibre de verre (grammage: 145 g/m²) pour le raccordement du système aux châssis des portes et fenêtres.

# EXPANSION JOINTS
# JUNTAS DE DILATACIÓN
# JOINTS DE DILATATION

## Giunto di dilatazione KF 55/50



### KF 55/50 expansion joint
Expansion joint with aluminium loading bearing structure (Kivatec), in compliance with CE-EN 10204 with perforated ribbed profile anchoring flanges, neoprene connecting gasket.

### Junta de dilatación KF 55/50
Junta de dilatación con estructura portante de aluminio (Kivatec), conforme CE-EN 10204 con alas de anclaje de mil líneas perforadas, junta de unión de neopreno.

### Joint de dilatation KF 55/50
Joint de dilatation avec structure portante en aluminium (Kivatec), conforme à CE-EN 10204 avec ailettes d'ancrage à mille rayures perforées, jonction de raccordement en néoprène.

## Profilo di giunto semplice G.L.

### G.L. simple joint profile
Linear expansion joint. PVC profile pre-coupled with glass fibre mesh (weight 145 g/m²) for the protection of the system in correspondence with vertical expansion joints of the building, not exceeding 4-5 cm.

### Perfil de unión simple G.L.
Junta de dilatación lineal. Perfil de pvc preacoplado con malla de fibra de vidrio (gramaje 145 g/m²) para la protección del sistema en correspondencia con juntas de dilatación vertical del edificio no superiores a 4/5 cm.

### Profil de joint simple G.L.
Joint de dilatation linéaire. Profil en PVC pré-couplé avec filet en fibre de verre (grammage: 145 g/m²) pour la protection du système au niveau de joints de dilatation verticaux du bâtiment non supérieurs à 4/5 cm.

## Profilo di giunto semplice G.A.



### G.A. simple joint profile
Corner expansion joint. PVC profile pre-coupled with glass fibre mesh (weight 145 g/m²) for the protection of the system in correspondence with corner joints, not exceeding 4-5 cm.

### Perfil de unión simple G.A.
Junta de dilatación angular. Perfil de pvc preacoplado con malla de fibra de vidrio (gramaje 145 g/m²) para la protección del sistema en correspondencia con juntas angulares no superiores a 4/5 cm.

### Profil de joint simple G.A.
Joint de dilatation angulaire. Profil en PVC pré-couplé avec filet en fibre de verre (grammage: 145 g/m²) pour la protection du système au niveau de joints angulaires non supérieurs à 4/5 cm.

# MAINTENANCE PROFILES
# PERFILES DE MANTENIMIENTO
# PROFILS D'ENTRETIEN

## Profilo CO di contenimento

### CO containment profile
Natural alkali-resistant aluminium alloy profile, for side closure and protecting the system mechanically. Paintable.
For insulating materials of thickness (cm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (others on request)

### Perfil CO de contención
Perfil de aleación de aluminio natural, antialcalino, para el cierre lateral y la protección mecánica del sistema. Sobrebarnizable.
Para aislantes de espesor (cm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (otros bajo petición)

### Profil CO de colmatage
Profilé en alliage d'aluminium naturel, anti-alcalin, pour la fermeture latérale et la protection mécanique du système. Peut être peint.
Pour isolants de épaisseur (cm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (autres sur demande)

## Profilo SD sottodavanzale

### SD under-sill profile
Natural alkali-resistant aluminium alloy profile, for closing and protecting the system mechanically under existing sills, complete with drip rail. Paintable.
For insulating materials of thickness (cm): from 3 to 5, from 6 to 8, from 9, to 10 (others on request)

### Perfil SD antepecho
Perfil de aleación de aluminio natural, antialcalino, para el cierre y la protección mecánica del sistema bajo los antepechos existentes; dotado de goterón. Sobrebarnizable.
Para aislantes de espesor (cm): de 3 hasta 5, de 6 hasta 8, de 9 hasta 10 (otros bajo petición)

### Profil SD dessous d'appui de fenêtre
Profilé en alliage d'aluminium naturel, anti-alcalin, pour la fermeture et la protection mécanique du système sous les appuis de fenêtre existants; muni d'un larmier. Peut être peint.
Pour isolants de épaisseur (cm): du 3 au 5, du 6 au 8, du 9 au 10 (autres sur demande)

# Profilo C di colmo

## C top profile

Natural alkali-resistant aluminium alloy profile, for closing and protecting the system mechanically under top profile or for horizontal breaks in very large surfaces. Paintable.
For insulating materials of thickness (cm): 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (others on request)

## Perfil C de cumbrera

Perfil de aleación de aluminio natural, antialcalino, para el cierre del sistema y la protección mecánica bajo perfilado mecánico en cumbrera o para la interrupción horizontal de superficies de dimensiones elevadas. Sobrebarnizable.
Para aislantes de espesor (cm): 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (otros bajo petición)

## Profil C de faîte

Profilé en alliage d'aluminium naturel, anti-alcalin, pour la fermeture du système et la protection mécanique sous l'enfaîtement ou pour l'interruption horizontale des surfaces de grandes dimensions. Peut être peint.
Pour isolants de épaisseur (cm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (autres sur demande)

# SPECIAL COMPONENTS
# COMPONENTES ESPECIALES
# COMPOSANTS SPÉCIAUX

## Spugnetta elastica di compensazione

### Flexible compensation sponge
Self-adhesive seal (soft impregnated polyurethane sponge) to compensate contraction and expansion movements of the TermoK8® system in contact with rigid elements of the building. Ideal support for flexible sealing.

### Esponja elástica de compensación
Junta autoadhesiva (esponja suave de poliuterano impregnado) para la compensación de los movimientos de retracción y dilatación del sistema TermoK8® en contacto con elementos rígidos del edificio. Soporte ideal para el sellado elástico.

### Éponge élastique de compensation
Garniture autoadhésive (éponge souple en polyuréthane imprégné) pour la compensation des mouvements de réfraction et de dilatation du système TermoK8® au contact d'éléments rigides de l'édifice. Support idéal pour le scellage élastique.

## Inserto di rinforzo

### Reinforcing insert
High-density (170 kg/m³) rigid printed SEP insert, functioning as a support for the fitting of external loads without creating thermal bridges (guttering, shutters, awnings, signs...). Suitable for all types of insulations.
Dimensions (cm): 9.8 x 9.8 / 13.8 x 9.8
Thickness depending on insulating material (cm): from 6 to 30

### Inserto de refuerzo
Inserto rígido de eps moldeado de alta densidad (170 kg/m³) con la función de soporte de montaje para cargas externas sin formación de puentes térmicos (aleros, persianas, cortinas, letreros...). Idóneo para todos los tipos de aislante.
Dimensiones (cm): 9,8 x 9,8 / 13,8 x 9,8
Espesor en función del aislante (cm): de 6 a 30 cm.

### Insert de renforcement
Insert rigide en EPS moulé à haute densité (170 kg/m³) avec la fonction de support de montage pour charges extérieures sans formation de ponts thermiques (chéneaux, persiennes, rideaux, enseignes...). Adéquat pour toutes les typologies d'isolant.
Dimensions (cm): 9,8 x 9,8 / 13,8 x 9,8
Épaisseur en fonction de l'isolant (cm): de 6 à 30 cm

## Profilo orizzontale OR/LT



### OR/LT horizontal profile
Extruded aluminium alloy profile for horizontal fixing of the TermoK8® Meccanico system.
In bars of 300 cm.

### Perfil horizontal OR/LT
Perfiles extrudidos de aleación de aluminio para la fijación horizontal del sistema TermoK8® Meccanico.
En barras de 300 cm.

### Profil horizontal OR/LT
Profils extrudés en alliage d'aluminium pour le fixation horizontale du système TermoK8® Mécanique.
En barre de 300 cm.

## Profilo verticale VR/T

### VR/T vertical profile
Extruded aluminium alloy profile for vertical fixing of the TermoK8® Meccanico system.
In pieces of 57 cm.

### Perfil vertical VR/T
Perfiles extrudidos de aleación de aluminio para la fijación vertical del sistema TermoK8® Meccanico.
En unidades de 57 cm.

### Profil vertical VR/T
Profils extrudés en alliage d'aluminium pour le fixation verticale du système TermoK8® Meccanico.
En pièces de 57 cm.

*To finish, the range of single-component intumescent paintable acrylic sealants (Kivatec srl).*

*Para completar, la gama de los selladores acrílicos monocomponentes intumescentes sobrebarnizables (Kivatec srl).*

*Pour compléter, il y a la gamme des scellants acryliques monocomposants intumescents, qui peuvent être peints (Kivatec Srl).*

# FINISHINGS
# ACABADOS
# FINITIONS

## Rivatone Plus

Continuous plastic coating, certified algae and mould resistant with wide spectrum of action against algae blackening. Homogeneous, compact and flexible, it is specifically formulated for the TermoK8® systems.
Particle size (mm):
1.5 (Rivatone Plus)
1.2 (Rivatone Plus Fine)

Revoque plástico continuo, certificado antialgas y antimohos de amplio espectro de acción contra el ennegrecimiento producido por algas. Homogéneo, compacto y flexible ha sido específicamente formulado para los sistemas TermoK8®.
Granulometría (mm):
1,5 (Rivatone Plus)
1,2 (Rivatone Plus Fine)

Revêtement plastique continu, certifié contre les algues et les moisissures, à large spectre d'action contre le noircissement dû aux algues. Homogène, compact et flexible, il est spécifiquement conçu pour les systèmes TermoK8®.
Granulométrie (mm):
1,5 (Rivatone Plus)
1,2 (Rivatone Plus Fine)

## Superquarz Plus

Quartz-based micro-coating, certified algae and mould resistant with wide spectrum of action against algae blackening. For systems with smooth finishing or as an undercoat for old-style antiqued finishes.

Microrevestimiento de cuarzo de elevada cobertura, certificado antialgas y antimohos de amplio espectro de acción contra el ennegrecimiento producido por algas. Para sistemas de acabado liso o como fondo para acabados envejecedores.

Micro-revêtement au quartz à haut pouvoir couvrant, certifié contre les algues et les moisissures, à large spectre d'action contre le noircissement dû aux algues. Pour les systèmes à finition lisse ou en guise de fond pour les finitions vieillissantes.

## Rivatone Idrosiliconico Plus

Acryl-silicone based, transpirable, continuous plastic coating. Homogeneous and compact, it has a specific action against mould and fungi.
Particle size (mm):
1.5 (Rivatone Idrosiliconico Plus)
1.2 (Rivatone Idrosiliconico Plus Fine)

Revoque plástico continuo transpirante de base acrílico-silicónica. Homogéneo y compacto, posee una acción específica contra mohos y setas.
Granulometría (mm):
1,5 (Rivatone Idrosiliconico Plus)
1,2 (Rivatone Idrosiliconico Plus Fine)

Revêtement plastique continu transpirant à base acryl-silicone. Homogène et compact, il exerce une action spécifique contre les moisissures et les champignons.
Granulométrie (mm):
1,5 (Rivatone Idrosiliconico Plus)
1,2 (Rivatone Idrosiliconico Plus Fine)

## Quarzogum Plus

Quartz-based micro-coating with high flexibility; waterproof and highly resistant to dirt. For systems with smooth finishing or as an undercoat for old-style antiqued finishes.

Microrevestimiento de cuarzo dotado de elevada elasticidad; impermeable y sumamente resistente a la suciedad. Para sistemas de acabado liso o como fondo para acabados envejecedores.

Micro-revêtement au quartz muni d'une forte élasticité; imperméable et hautement résistant à la saleté. Pour systèmes à finition lisse ou en guise de fond pour les finitions vieillissantes.

## Siliconquarz Plus

Water and acryl-siloxane-quartz based paint. Characterized by high coverage, highly waterproof and transpirable, matt satin look, highly resistant to mould and fungi.

Pintura al agua al cuarzo acrílico-silicónica de elevada transpirabilidad. Se caracteriza por su alta cobertura, elevado hidrorepelencia y transpirabilidad, aspecto opaco aterciopelado altamente resistente a mohos y hongos.

Peinture à l'eau au quartz acryi-siloxane à haute respirabilité. Il se caractérise par son pouvoir couvrant élevé et il est très hydrofuges et hautement respirant. Il a un aspect mat velouté et est hautement résistant aux moisissures et aux champignons.

PLUS

### Certificate against algae, fungi, mould: first in Italy!

Minimizes the structural and aesthetic damage caused by bacteria, algae, fungi and mould, thanks to an innovative formulation with a wide spectrum of action but low environmental impact. Effectiveness against all the most common bacterial and fungal strains, including in the most critical climatic and environmental conditions, has been certified by the famous Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Munich.

### Certificado contra algas, hongos, mohos: ¡los primeros en Italia!

Minimiza los daños estructurales y estéticos causados por bacterias, algas, hongos y mohos, gracias a una innovadora formulación de amplio espectro de acción pero de bajo impacto ambiental. La eficacia contra todas las más extendidas cepas de bacterias y de hongos, incluso en las condiciones climáticas y ambientales más difíciles, ha sido certificada por el renombrado Fraunhofer-Institut für Bauphysik de Munich.

### Certification contre les algues, les champignons et les moisissures: premiers en Italie !

Minimise les dommages structuraux et esthétiques dus aux bactéries, aux algues, aux champignons et aux moisissures, grâce à une nouvelle formule à large spectre d'action mais à faible impact écologique. L'efficacité contre toutes les souches de bactéries et de champignons les plus répandues, même dans les conditions climatiques et éventuelles les plus critiques, a été certifiée par le célèbre Fraunhofer-Institut für Bauphysik de Munich.

## Intonachino Idrosiliconico

Water-based thick coating based on siloxane resins. Characterized by very low water absorption, highly transpirable and low dirt retention.
Resistant to adverse weather conditions.
Particle size (mm): 0.9 - 1

Revoque al agua de espesor a base de resinas xilosánicas. Caracterizado por una absorción de agua muy baja, elevada transpirabilidad y reducida retención de suciedad. Resistente a la intemperie.
Granulometría (mm): 0,9 - 1

Revêtement à l'eau à épaisseur à base de résines siloxanes. Caractérisé par une très basse absorption d'eau, une forte transpirabilité une faible rétention de la saleté. Résistant aux intempéries.
Granulométrie (mm): 0,9 - 1

## Rivasil

Silicate-based coating, homogeneous, compact and flexible. Transpirable and water-repellent, and also fireproof. It has a specific action against mould and fungi and is particularly suitable for mineral-based systems.
Particle size (mm): 1.2

Revoque a los silicatos, homogéneos, compacto, flexible. Transpirante e hidrorepelente es inerte a las llamas. Posee una acción específica contra mohos y hongos, es especialmente indicado para los sistemas de base mineral.
Granulometría (mm): 1,2

Revêtement aux silicates, homogène, compact, flexible. Respirant et hydrofuge, il est inerte à la flamme. Il exerce une action spécifique contre les moisissures et les champignons. Il est particulièrement indiqué pour les systèmes à base minérale.
Granulométrie (mm): 1,2

# MODULAR CLADDING
# REVESTIMIENTOS MODULARES
# REVÊTEMENTS MODULAIRES

## Listellotto Gres

### Stoneware Listel
Listel for rough, matt porcelain stoneware cladding. Terracotta effect.
Dimensions (cm): 30 x 8 x 0.6

### Listel de Gres
Listel para revestimientos de gres porcelánico rudo, opaco. Efecto cocido.
Dimensiones (cm): 30 x 8 x 0,6

### Listel en Grès
Listel pour revêtements en grès porcelainé rugueux, mat. Effet cuit.
Dimensions (cm): 30 x 8 x 0,6

## Listellotto Clinker

### Clinker Listel
Listel for clinker cladding, drawn with dovetail, freeze-resistant. Gloss or matt.
Dimensions (cm): 24.5 x 6 x 0.9
On request, available in an angular version.

### Listel de Clinker
Listel para revestimientos de clinker trefilado con cola de milano, resistente al hielo. Opaco o brillante.
Dimensiones (cm): 24,5 x 6 x 0,9
Bajo petición, disponible en versión angular.

### Listel en Clinker
Listel pour revêtements en clinker tréfilé avec queue d'aronde, ingélif. Brillant ou mat.
Dimensions (cm): 24,5 x 6 x 0,9
Sur demande, disponible en version angulaire.

## Interfix

Listel for ground stone and light weight cement cladding with exposed rustic brick look.
Dimensions (cm): cm 21 x 5 x 0.7
Available in an angular version.

Listel para revestimientos de piedra molida y cemento aligerado de aspecto rústico tipo ladrillo a vista.
Dimensiones (cm): 21 x 5 x 0,7 cm
Disponible en versión angular

Listel pour revêtements en pierre broyée et ciment allégé d'aspect rustique, type brique visible.
Dimensions (cm): cm 21 x 5 x 0,7
Disponible en version angulaire

# DECORATIVE PROFILES
# PERFILES DECORATIVOS
# PROFILS DÉCORATIFS

Moulded SEP decorative elements (in compliance with UNI EN 13163 regulations) pre-finished with fibred mortar. Specific for external applications; paintable.

Besides the standard products, profiles can be personalized in the shapes and dimensions depending on the technical and aesthetic needs of the project, guaranteeing the maximum flexibility of a made-to-measure TermoK8® system.

Elementos decorativos perfilador de eps (conforme a la norma UNI EN 13163) preenlucidos con morteros de fibras. Específicos para aplicaciones exteriores; sobrebarnizables.

Además de las propuestas estándar, pueden ser fabricados perfiles personalizados en la forma y en las dimensiones en función de las necesidades técnicas y estéticas del proyecto, garantizando la máxima flexibilidad de un sistema TermoK8® a la medida.

Éléments décoratifs profilés en EPS (conforme à UNI EN 13163) pré-lissés avec des mortiers fibrés. Spécifiques pour les applications extérieures; pouvant être peints.

Outre les propositions standard, il est possible de réaliser des profils personnalisés dans la forme et dans les dimensions en fonction des exigences techniques et esthétiques du projet, en garantissant la plus haute flexibilité d'un système TermoK8® sur mesure.

## H60 Cornice under gutter
## Marco bajo antepecho H60
## Corniche sous chéneau H60






## H40 Cornice under gutter
## Marco bajo antepecho H40
## Corniche sous chéneau H40






## H20 Stringcourse
## Marcapiso H20
## Marquage d’étage H20






## H15 Linear decoration
## Decoración lineal H15
## Décor linéaire H15






## H10 Linear decoration
## Decoración lineal H10
## Décor linéaire H10



## H30 Linear decoration
## Sillar H30
## Bossage H30






## RESIDENTIAL COMPLEX
Miramare di Rimini (RN) Italy

## COMPLEJO RESIDENCIAL
Miramare di Rimini (RN) Italia

## COMPLEXE RÉSIDENTIEL
Miramare di Rimini (RN) Italie

## POLITEAMA THEATRE
Catanzaro (CR) Italy

## TEATRO POLITEAMA
Catanzaro (CR) Italia

## THÈÂTRE POLITEAMA
Catanzaro (CR) Italie

## PRIVATE RESIDENCE
Italy

## RESIDENCIA PRIVADA
Italia

## RÉSIDENCE PRIVÉE
Italie

84

## REST HOME
Milan (MI) Italy

## CASA DE REPOSO
Milán (MI) Italia

## MAISON DE RETRAITE
Milan (MI) Italie

# BORGOSESIA HOSPITAL
Borgosesia (VC) Italy

# HOSPITAL DE BORGOSESIA
Borgosesia (VC) Italia

# HÔPITAL DE BORGOSESIA
Borgosesia (VC) Italie

## COLLI ANIENI QUARTER
Rome (RM) Italy

## BARRIO COLLI ANIENI
Roma (RM) Italia

## QUARTIER COLLI ANIENI
Rome (RM) Italie

87

## “MERCATONE UNO” HEAD OFFICE
Imola (BO) Italy

## CENTRO DIRECCIONAL “MERCATONE UNO”
Imola (BO) Italia

## CENTRE DE DIRECTION “MERCATONE UNO”
Imola (BO) Italie

## SIQUA QUARTER
Milan (MI) Italy

## BARRIO DE SIQUA
Milán (MI) Italia

## QUARTIER SIQUA
Milan (MI) Italie

## ARCIMBOLDI THEATRE
Milan (MI) Italy

## TEATRO ARCIMBOLDI
Milán (MI) Italia

## THÈÂTRE ARCIMBOLDI
Milano (MI) Italie

# INDEX
# ÍNDICE
# SOMMAIRE


**THE ADVANTAGES**
Advantages for the home 04
Performance advantages 06
Economic advantages 08
Environmental advantages 11

**ENERGY EFFICIENCY**
The international treaty 14
Europe's response 14
Energy Efficiency 15
The response of IVAS 16

**IVAS SERVICES**
Ivas services 18

**DESIGN**
Experience and skills 22
Termok8® as a regeneration system 26
Environmental aspects 28
The substrate 29
Critical issues 32

**APPLICATION**
Application 38
Layers of the system 44

**THE SYSTEMS**
TermoK8® Classico 48
TermoK8® Fonostop 48
TermoK8® Ventilato 49
TermoK8® Meccanico 49
TermoK8® HR 50
TermoK8® Storico 50
TermoK8® Modular D 51
TermoK8® Slim 51
TermoK8® Minerale L.R. 52
TermoK8® Minerale SU. 52
Specifications 53

**THE COMPONENTS**
Adhesives and smooth renders 58
Insulating materials 60
Anchor plugs 64
Glass fibre meshes 66
Protection elements 67
Expansion joints 70
Maintenance profiles 71
Special components 73
Finishings 75
Modular cladding 79
Decorative profiles 80

**REFERENCES**

**LAS VENTAJAS**
Ventajas habitativas 04
Ventajas prestacionales 06
Ventajas económicas 08
Ventajas ambientales 11

**EFICIENCIA ENERGÉTICA**
El tratado internacional 14
La respuesta de Europa 14
Eficiencia energética 15
La respuesta Ivas 16

**LOS SERVICIOS IVAS**
Los servicios Ivas 18

**EL PROYECTO**
Experiencia y capacidad 22
TermoK8® como sistema de recalificación 26
Aspectos ambientales 28
El soporte 29
Nudos constructivos 32

**LA APLICACIÓN**
La aplicación 38
Las capas del sistema 44

**LOS SISTEMAS**
TermoK8® Classico 48
TermoK8® Fonostop 48
TermoK8® Ventilato 49
TermoK8® Meccanico 49
TermoK8® HR 50
TermoK8® Storico 50
TermoK8® Modular D 51
TermoK8® Slim 51
TermoK8® Minerale L.R. 52
TermoK8® Minerale SU. 52
Descriptión de la partida 53

**LOS COMPONENTES**
Aglutinantes y enlucidos 58
Aislantes 60
Tacos 64
Mallas de fibra de vidrio 66
Elementos de protección 67
Juntas de dilatación 70
Perfiles de mantenimiento 71
Componentes especiales 73
Acabados 75
Revestimientos modulares 79
Perfiles decorativos 80

**REFERENCIAS**

**LES AVANTAGES**
Avantages pour l'habitation 04
Avantages pour les performances 06
Avantages économiques 08
Avantages écologiques 11

**EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE**
Le traité international 14
La réponse de l'Europe 14
Efficience énérgetique 15
La réponse Ivas 16

**LES SERVICES IVAS**
Les services Ivas 18

**LA CONCEPTION**
Expérience et capacité 22
TermoK8® en tant que système de réhabilitation 26
Aspects environnementaux 28
Le support 29
Problèmes de construction 32

**L'APPLICATION**
L'application 38
Les couches du système 44

**LES SYSTÈMES**
TermoK8® Classico 48
TermoK8® Fonostop 48
TermoK8® Ventilato 49
TermoK8® Meccanico 49
TermoK8® HR 50
TermoK8® Storico 50
TermoK8® Modular D 51
TermoK8® Slim 51
TermoK8® Minerale L.R. 52
TermoK8® Minerale SU. 52
Rubrique du Cahier des Charges 53

**LES COMPOSANTS**
Adhésifs et agents de lissage 58
Isolants 60
Chevilles 64
Filets en fibre de verre 66
Éléments de protection 67
Joints de dilatation 70
Profils de entretien 71
Composants spéciaux 73
Finitions 75
Revêtements modulaires 79
Profils décoratifs 80

**RÉFÉRENCES**

Ivas, founder company
Ivas, empresa fundadora
Ivas, entreprise foundatrice

CORTEXA®
Consorzio produttori del cappotto di qualità

IVAS® INDUSTRIA VERNICI

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

IVAS INDUSTRIA VERNICI S.P.A.
Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy
Ph. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 933112
www.termok8.com info@termok8.com

Ed. 09/2008